

#### **OPIS EFEKTU**

**RUST EFFECT Classic Effect** je originálny a unikátny dekoračný efekt. **RUST EFFECT Classic Effect** verne napodobňuje efekt hrdze a hodí sa k moderným interiérom.

#### **SPÔSOB FARBENIA**

Dekoračná omietka je dostupná v jednom farebnom prevedení.

**Konečný výsledok závisí na množstvo dávkaného aktivátora.**

#### **PRÍPRAVA POVRCHOV**

Pred začatím nanášania dekoračného efektu Cameleo je treba vhodným spôsobom pripraviť podklad.

#### **Nemaľované podklady:**

Čerstvé cementové, vápenocementové omietky a nové betónové povrchy musia byť vyzrievané viac ako 30 dní. Sadrovú omietku nechajte zaschnúť. Nezabudnite na odstránenie nečistôt, prachu, mastných škvŕn. Sadrokartónové dosky, nerovné podlahy, trhliny zahradiť, potom všetko raz alebo dvakrát upraviť základným náterom CAMEPRIMER P100.

#### **Maľované podklady:**

Nezabudnite na odstránenie nečistôt, prachu, mastných škvŕn, zvyškov lepidla. Celý povrch zdrsníť brúsnym papierom s veľkosťou zŕn 120 - 150. Nerovný povrch, trhliny vyrovnajte, potom všetko upravte raz alebo dvakrát základným náterom CAMEPRIMER P300.

#### **PRÍPRAVA OMIETKY**

Obsah balenia vsypte do príslušného množstva vody. Pre balenie 2 kg: 0.6 - 0.7 l, **10 kg:** 3.0 - 3.5 l, vody Všetko dôkladne premiešajte mechanicky. Potom pridajte malé množstvo aktivátora **RUST & PATINA ACTIVATOR (cca. 5 ml/2kg čo sa rovná jednému záveru fľaše)** a opätovne premiešajte. V prípade práce na plochách väčších ako predpokladané podľa výnosnosti jednotkového balenia je nutné premiešať obsah jednotkových balení v jednom zbernom balení.

**Výrobok je vhodný pre použitie po dobu 1 - 2 hodín po zmiešaní s vodou.**

#### **CYKLY APLIKÁCIE**

**01**

**Výrobok: CAMEPRIMER P300**

**Výdatnosť:** 115 ml/m<sup>2</sup> (jedna vrstva)

**Nástroj aplikácie:** maliarsky štetec, maliarsky valček.

Na riadne pripravený, zastierkovaný, vyrovnaný, suchý povrch aplikujte raz alebo dvakrát základný náter CAMEPRIMER P300. Pred nanosením základného náteru v efekte **RUST EFFECT Classic Effect**, nezabudnite základný náter CAMEPRIMER P300 zafarbiť vhodnou farbou (20 ml pigmentu č. 16 pre balenie 0,8 L).

**Doba schnutia:** 4 hod. (jedna vrstva)

**2**

**Výrobok: RUST EFFECT**

**Výdatnosť:** 0,4 kg/m<sup>2</sup>

Nástroje aplikácie: benátske hladidlo.

Na potiahnutý základným náterom povrch naneste vrstvu omietky **RUST EFFECT**. Po nanosení omietky pomocou benátskeho hladidla vytvorte vodný vzor. Pokračovať

v práci bez prestávok do celkového dokončenia povrchu efektom **RUST EFFECT Classic Effect**.

**03**

**Výrobok: RUST & PATINA ACTIVATOR**

Po 15 - 20 minútach po aplikácii omietky **PATINA EFFECT**, pomocou aktivátora pre efekt hrdze (**RUST & PATINA ACTIVATOR**) nastriekajte celý povrch omietky. Dávkovač s aktivátorom by mal byť vo vzdialenosti 20 - 25 cm od aktívneho povrchu. Potom celok nechajte úplne vyschnúť

**Doba schnutia:** 12 hod.

**04**

**Výrobok: CAMELAZUR L100**

**Výdatnosť:** 80 ml/m<sup>2</sup>

**Nástroje aplikácie:** maliarsky štetec, maliarsky valček (krátka štetina)

Pre dodatočnú impregnáciu povrchu **RUST EFFECT Classic Effect** po uplynutí 12 hodín na suchý povrch omietky, sa nanáša maliarskym valčekom bezfarebný lak CAMELAZUR L100 tak, aby nedošlo k vzniku škvŕn.

**Doba schnutia:** 6 hod.

#### **ČAS VYSÚŠANIA EFEKTU**

Za teploty 20 °C pri vlhkosti vzduchu 50%.

**Suchý na dotyk: po 6 hodinách od nanosenia poslednej vrstvy.**

**Plné vytvrdenie:** po 21 dňoch

#### **ČISTENIE NÁSTROJOV**

teplá voda so saponátom.

#### **ČISTENIE A UDRŽBA POVRCHU:**

Možno umyť povrch po 14 dňoch po ukončení plnej aplikácie. Nepoužívajte čistiace prostriedky. **Vyčistite vodou so saponátom.**

#### **PODMIENKY NANÁŠANIA**

Teplota nanášania +10°C až +30°C

#### **POKYNY**

**Technický List Efektu** je opis dekoračného efektu spolu s etapami aplikácie. Nezaručuje správne vykonanie efektu. Konečná podoba povrchu, na ktorej je vykonávaná dekoračná technika ovplyvňuje individuálny spôsob práce dodávateľa a jeho skúsenosti. Pred vykonaním dekoračného efektu sa odporúča vykonať ho na skúšobnej ploche.

#### **POZNÁMKY**

Farby uvedené v katalógu sa môžu líšiť od skutočných farieb na stene. Farby sú závislé na aplikačnej metóde, textúre, lesku, osvetlení, insolácii ako aj typoch a intenzite ostatných farieb v okolí.

Vzhľadom k tomu, že podmienky skladovania, prepravy a použitia ako aj konečný výsledok sú mimo našu kontrolu, nemôžeme poskytnúť záruku v právnom zmysle. V každom prípade je treba dodržiavať postupy a predpisy a prípadne práva tretích strán.

