

Technická informácia

AQUAFLOOR

lak pre parkiet a nábytku



Typ výrobku

AQUAFLOOR lak na parkety a nábytok je jednosložkový akrylovo-polyuretánový číry lak na vodnej báze určený na ochranu a dekoráciu parketov, nábytku a iných drevených povrchov v priestoroch so strednou záťažou. Vyznačuje sa dlhou životnosťou a odolnosťou proti opotrebeniu.

Použitie

AQUAFLOOR lak na parkety a nábytok – lesklý / AQUAFLOOR lak na parkety a nábytok – pololesklý / AQUAFLOOR lak na parkety a nábytok – matný

Vzhľad

Lesklý, pololesklý, matný

Hustota

1,03 kg/L (EN ISO 2811-1)

Riedenie

Riedenie nie je potrebné.

Obsah pevných látok

hmotnostne: 40 %

Obsah VOC

VOC kategória a limitné hodnoty: A(i), 140 g/L; produkt obsahuje: max. 60 g/L (EN ISO 11890-1)

Systémy nanášania

I.	Aquamaestro primer	1x
	AQUAFLOOR lak na parkety a nábytok	2 - 3x
II.	AQUAFLOOR lak na parkety a nábytok	3 - 4x

Príprava substrátu

Na dosiahnutie optimálnej ochrany drevených povrchov sa odporúča riadna príprava podkladu. Podklad musí byť suchý, bez mastnoty a nečistôt a musí byť obrúsený (brúsnym papierom so zrnitosťou 150). Po obrúsení je potrebné dôkladne odstrániť všetok prach.

Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím si prečítajte bezpečnostný list výrobku.

AQUAFLOOR

lak pre parkiet a nábytku

Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte úniku a vniknutiu do vodných tokov a kanalizačných systémov. Pri používaní noste vhodné ochranné prostriedky.

Príprava materiálu

Pred použitím dôkladne premiešajte!

Rôzne výrobné šarže je potrebné pred použitím egalizovať.

Aplikácia produktu

Lak nanášajte štetcom alebo špeciálnym valčekom na suchý, obrúsený a odprášený povrch. Medzi jednotlivými vrstvami povrch obrúste brúsnym papierom so zrnitosťou 320 alebo jemnejším. Miestnosť, v ktorej bol lak nanesený na parkety, je možné používať 24–48 hodín po nanesení poslednej vrstvy.

Ihneď po použití obal pevne uzavrite a náradie umyte vodou!

Nádoby so zvyšným lakom po čiastočnom použití je potrebné ihneď uzavrieť.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte technického poradcu spoločnosti Chromos-Svjetlost.

Pracovné podmienky

teplota vzduchu: $10\text{ °C} > T < 25\text{ °C}$

relatívna vlhkosť: $< 75\%$

teplota substrátu: $10\text{ °C} > T < 25\text{ °C}$

Výdatnosť

10 m²/L povrchu v 1 vrstve (0,1 L/m²)

Schnutie

teplota substrátu [°C]	suchý na dotyk [h]	brúsenie [h]	úplne suchý [h]	interval medzi nátermi [h]
20	30	3 – 4	48	3 – 4

Doba použitia

2 roky od dátumu výroby v neotvorenom balení.

Skladovanie

Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 °C – 25 °C. V zimných podmienkach chráňte pred mrazom.

Manipulácia so zvyškami produktu a obalmi

Z obalu úplne vyprázdňte jeho obsah. Odovzdajte ho na recyklačnom dvore. Právnické osoby ho odovzdajú ako obalový odpad oprávnenému zberateľovi.

AQUAFLOOR

lak pre parkiet a nábytku

Kontrola kvality


Kvalitatívne charakteristiky produktu sú určené internými výrobnými špecifikáciami a európskymi a chorvátskymi normami. Produkt je pod neustálym dohľadom výrobnej kontroly kvality spoločnosti Chromos-Svjetlost d.o.o. Na požiadanie je možné vydať príslušné potvrdenie alebo certifikát o kvalite.

Všeobecné poznámky

Pred použitím materiálu je kupujúci povinný skontrolovať kvalitu produktu a ak zistí akúkoľvek nezhodu produktu, je povinný zastaviť inštaláciu materiálu a kontaktovať výrobcu, inak reklamácia nebude akceptovaná.

Technické údaje sú výsledkom našich technických a skúsenostných znalostí a sú poskytované s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky pri práci s produktmi CHROMOS-SVJETLOST. Údaje neobsahujú žiadnu právnu ani vedľajšiu povinnosť výrobcu, ani nezavazujú používateľa povinnosti skontrolovať vhodnosť produktu na konkrétny účel. Vzhľadom na použitie prírodných surovín v našich produktoch sú v jednotlivých dodávkach možné drobné odchýlky od určitých hodnôt. Pri aplikácii na podklady, ktoré nie sú uvedené v sprievodnej dokumentácii, je potrebné konzultovať s výrobcom. Výrobca si vyhradzuje právo na akékoľvek následné zmeny v technickom liste. Platné je iba najnovšie vydanie. Aktualizované technické listy sú k dispozícii na webovej stránke www.chromos-svjetlost.hr alebo si ich môžete vyžiadať od výrobcu prostredníctvom nižšie uvedenej kontaktnej e-mailovej adresy. Pre podrobnejšie informácie kontaktujte náš technický servis. Pred použitím si prečítajte bezpečnostné štítky na obale výrobku. Bezpečnostný list je k dispozícii na vyžiadanie prostredníctvom e-mailu: msds@chromos-svjetlost.hr.

O 8.3/2/1 | 17.04.2026.



Systém manažérstva kvality a ochrany životného prostredia certifikovaný spoločnosťou TÜV Nord;
Číslo certifikátu: 44 100 134668 / 44 104 134668