

Technická informácia AQUALUX lak / email

Vodou riediteľný Vrchný náter na drevo a kov.



Typ výrobku:	AQUALUX LAK je vrchný náter na drevo a kov na báze vysoko kvalitnej akrylovej živice na vodnej báze, svetlosťálych pigmentov, prísad a vody.
Použitie:	Konečný náter na ochranu kovových a drevených povrchov.
Popis výrobku:	Použitím strojového tónovacieho systému Top Mix CHROMOS-SVJETLOST je možné získať celú škálu odtieňov.
Vlastnosti produktu:	Produkt je: Ekologicky šetrný Nehorľavý Odolný voči poveternostným vplyvom
Riedenie:	Voda (15 – 20 %)
Vzhľad:	Hodvábne lesklý a matný vzhľad
Výdatnosť:	10 – 12 m ² /l povrchu v 1 vrstve, v závislosti od spôsobu aplikácie a hrúbky náteru.
Hustota:	1,05 - 1,25 kg/l (EN ISO 2811-1)
Viskozita:	35 – 70 s (DIN 6, 20 °C; EN ISO 2431)
Obsah pevných látok:	30 – 50% hmotnostne, 28 – 40 % objemu (EN ISO 3251)
Obsah VOC:	VOC kategória a limitné hodnoty: A(d), 130 g/L (2010); produkt obsahuje: max 20 g/L (EN ISO 11890-1)
Pracovné podmienky:	Teplota vzduchu, materiálu a podkladu počas spracovania musí byť vyššia ako +10 °C a nižšia ako +25 °C a relatívna vlhkosť vzduchu musí byť nižšia ako 75 %.
Predchádzajúce nátery:	AQUALUX základná farba na drevo AQUALUX základná farba na kov
Príprava substrátu:	Lak je potrebné pred použitím dobre premiešať! Pre optimálnu ochranu musí byť povrch suchý a očistený od nečistôt brúsením alebo čistiacim prostriedkom. Na ochranu dreva sa odporúča pred nanosením laku AQUALUX naniesť základný náter na drevo AQUALUX, povinný, ak ide o drevený povrch obsahujúci tanín, a na ochranu kovu je povinný naniesť základný náter na kov AQUALUX. Pred nanosením laku Aqualux vo vonkajších podmienkach je vhodné naniesť ULTRA IMPREGN, ak chcete dosiahnuť fungicídno-insekticídnu ochranu.
Aplikácia produktu:	AQUALUX LAK sa nanáša štetcom, striekaním alebo valčekom, zriedený vodou v 2-3 vrstvách. Kompatibilitu s existujúcimi alebo inými nátermi okrem tých, ktoré sú uvedené, je potrebné vopred skontrolovať na malej ploche. Ihneď po použití obal pevne uzavrite a náradie umyte vodou! Rôzne výrobné šarže, ako aj produkty tónované v systéme Top Mix, je potrebné pred použitím egalizovať. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte technického poradcu spoločnosti Chromos-Svjetlost.
Schnutie:	Suchý na dotyk: 1 – 2 h/20 °C, so 65 % rel.vlhkosť vzduchu a dobré vetranie; úplne suchý: 5 hod.
Interval medzi nátermi:	Minimálne: 2 – 3 h/20 °C, s relatívnou vlhkosťou vzduchu 65 % a dobrým vetraním.
skladovanie:	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri

Technická informácia AQUALUX lak / email

Vodou riediteľný Vrchný náter na drevo a kov.



	teplote 5 – 25°C.
Manipulácia so zvyškami produktu a obalmi:	Z obalu úplne vyprázdňte jeho obsah. Odovzdajte ho na recyklačnom dvore. Právnické osoby ho odovzdajú ako obalový odpad oprávnenému zberateľovi.
Doba použitia:	V neotvorenom balení, 60 mesiacov od dátumu výroby.
Poznámka:	Výrobok nie je horľavý. Nesmie zamrznúť! Pred použitím výrobok dobre premiešajte!
Certifikáty:	Pre každú výrobnú šaržu sa predkladá príslušná dokumentácia.
Kontrola kvality:	Kvalitatívne charakteristiky produktu sú určené internými výrobnými špecifikáciami a európskymi a chorvátskymi normami. Produkt je pod neustálym dohľadom výrobnej kontroly kvality spoločnosti Chromos-Svjetlost d.o.o.
Všeobecné poznámky:	Technické hodnoty sa vzťahujú na základné produkty. Tónovanie produktu môže spôsobiť drobné odchýlky v jednotlivých technických charakteristikách. V závislosti od vlastností podkladu a spôsobu aplikácie produktu sú možné drobné odchýlky v odtieni oproti vzorkovnici. Odtieň produktu je potrebné pred aplikáciou skontrolovať na menšom testovacom podklade, pretože následné reklamácie nebudeme môcť akceptovať. Pred použitím materiálu je kupujúci povinný skontrolovať kvalitu produktu a ak zistí akúkoľvek nezgodu produktu, je povinný zastaviť inštaláciu materiálu a kontaktovať výrobcu, inak reklamácia nebude akceptovaná. Technické údaje sú výsledkom našich technických a skúsenostných znalostí a sú poskytované s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky pri práci s produktmi CHROMOS-SVJETLOST. Údaje neobsahujú žiadnu právnu ani vedľajšiu povinnosť výrobcu, ani nezbavujú používateľa povinnosti skontrolovať vhodnosť produktu na konkrétny účel. Vzhľadom na použitie prírodných surovín v našich produktoch sú v jednotlivých dodávkach možné drobné odchýlky od určitých hodnôt. Pri aplikácii na podklady, ktoré nie sú uvedené v sprievodnej dokumentácii, je potrebné konzultovať s výrobcom. Výrobca si vyhradzuje právo na akékoľvek následné zmeny v technickom liste. Platné je iba najnovšie vydanie. Aktualizované technické listy sú k dispozícii na webovej stránke www.chromos-svjetlost.hr alebo si ich môžete vyžiadať od výrobcu prostredníctvom nižšie uvedenej kontaktnej e-mailovej adresy. Pre podrobnejšie informácie kontaktujte náš technický servis. Pred použitím si prečítajte bezpečnostné štítky na obale výrobku, pričom bezpečnostné a technické listy sú k dispozícii na požiadanie.

Apríl 2025.

Systém manažérstva kvality a ochrany životného prostredia certifikovaný spoločnosťou
TÜV Nord;
Číslo certifikátu: 44 100 134668 / 44 104 134668

