

Technická informácia

AQUALUX LAZUR BASE

základný náter na drevo



Typ výrobku

AQUALUX LAZUR BASE je základný náter na drevo určený pre všetky druhy drevených konštrukcií vystavených vonkajším vplyvom, ktorý vďaka svojej biocídnej aktívnej látke chráni suchý film pred plesňami, hubami a riasami. Obsahuje < 0,3 % aktívnej látky – IPBC.

Použitie

Môže sa použiť na ochranu konštrukcií (okná, rímasy, oplatenia a podobne), ktoré budú vystavené pôsobeniu poveternostných vplyvov, pred nanosením produktu AQUALUX lazúra. Je vhodný pre všetky druhy dreva.

Hustota

1,01 – 1,02 kg/L (EN ISO 2811-1).

Riedenie

Nerозrieduje sa..

Obsah VOC

VOC kategória a limitné hodnoty: A(f), 130 g/L; produkt obsahuje: max. 3 g/L (EN ISO 11890-1)

Kompatibilita

Predchádzajúce nátery: -

Následné nátery: AQUALUX lazúra

Príprava substrátu

Na dosiahnutie optimálnej ochrany drevených povrchov sa odporúča brúsenie a odstránenie prachu. Vlhkosť nesmie prekročiť 12 %. Staré nátery iného druhu je potrebné zbrúsiť až na holé drevo.

Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím si prečítajte bezpečnostný list výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte úniku a vniknutiu do vodných tokov a kanalizačných systémov. Pri používaní noste vhodné ochranné prostriedky.

Príprava produktu

Pred použitím materiál v pôvodnom obale premiešajte.

Aplikácia

Náter sa môže nanášať štetcom, valčekom alebo vtieraním, pokiaľ drevo nasiakne, zo všetkých strán prvkov, ktoré sa majú chrániť. Po 2 – 3 hodinách schnutia je možné naniesť AQUALUX lazúra. Možno ho používať v obytných priestoroch s dobrým vetraním!

Ihneď po dokončení práce umyte náradie vodou.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte obchodného a technického poradcu spoločnosti Chromos-Svjetlost.

AQUALUX LAZUR BASE

základný náter na drevo

Pracovné podmienky

teplota vzduchu: min. +10 °C, ma. +25 °C

relatívna vlhkosť: max. 75 %

teplota povrchu: min. +10 °C, ma. +25 °C

Výdatnosť

8 – 13 m²/L plochy v 1 vrstve, v závislosti od spôsobu nanášania a hrúbky náteru

Schnutie

teplota povrchu [°C]	suché na dotyk [h]	úplne suché [h]	interval medzi nátermi	
			min. [h]	max. [d]
20	0,5	3	2 – 3	—*

* Maximálny medzivrstvový interval je neobmedzený, ak nedošlo ku kriedovaniu alebo akejkoľvek inej forme znečistenia povrchu predchádzajúcej vrstvy náteru. V opačnom prípade je potrebné povrch pred nanosením ďalšej vrstvy mechanicky očistiť, odmastiť a vysušiť.

Doba použitia

2 roka od dátumu výroby v neotvorenom obale.

Skladovanie

Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 °C – 25 °C. V zimných podmienkach chráňte pred mrazom.

Manipulácia so zvyškami produktu a obalmi

Z obalu úplne vyprázdňte jeho obsah. Odovzdajte ho na recyklačnom dvore. Právnické osoby ho odovzdajú ako obalový odpad oprávnenému zberateľovi.

Kontrola kvality

Kvalitatívne charakteristiky produktu sú určené internými výrobnými špecifikáciami a európskymi a chorvátskymi normami. Produkt je pod neustálym dohľadom výrobnéj kontroly kvality spoločnosti Chromos-Svjetlost d.o.o. Na požiadanie je možné vydať príslušné potvrdenie alebo certifikát o kvalite.

Ďalšie informácie

Mechanické poškodenie tmavých odtieňov spôsobuje vznik svetlých pruhov. Opísaný jav je špecifický pre tmavé odtiene a neovplyvňuje kvalitu náteru.

Všeobecné poznámky

Pred použitím materiálu je kupujúci povinný skontrolovať kvalitu výrobku a ak zistí akúkoľvek nezhodu výrobku, je povinný zastaviť inštaláciu materiálu a kontaktovať výrobcu, inak reklamácia nebude akceptovaná.


Technické údaje sú výsledkom našich technických a skúsenostných znalostí a sú poskytované s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST. Údaje neobsahujú žiadnu zákonnú ani vedľajšiu povinnosť výrobcu, ani nezbavujú používateľa povinnosti skontrolovať vhodnosť výrobku na konkrétny účel. Vzhľadom na použitie prírodných surovín v

AQUALUX LAZUR BASE

základný náter na drevo

našich výrobkoch sú v jednotlivých dodávkach možné menšie odchýlky od uvedených hodnôt. Pri aplikácii na povrchy, ktoré nie sú uvedené v sprievodnej dokumentácii, je potrebné konzultovať s výrobcom. Výrobca si vyhradzuje právo na akékoľvek následné zmeny v technickom liste. Platné je iba najnovšie vydanie. Aktualizované technické listy nájdete na webovej stránke www.chromos-svjetlost.hr alebo si ich môžete vyžiadať od výrobcu prostredníctvom nižšie uvedenej kontaktnej e-mailovej adresy. Pre podrobnejšie informácie kontaktujte náš technický servis. Pred použitím si prečítajte bezpečnostné upozornenia na obale výrobku. Bezpečnostný list je k dispozícii na vyžiadanie prostredníctvom e-mailu: msds@chromos-svjetlost.hr.

O 8.3/2//1 | 29.04.2026.



Systém manažérstva kvality a ochrany životného prostredia certifikovaný spoločnosťou TÜV Nord;
Číslo certifikátu: 44 100 134668 / 44 104 134668

