

Technická informácia AQUALUX STRONG

Základný-vrchný náter náter na drevené povrchy.



Typ výrobku:	Akrylátový živcový náter na vodnej báze na ochranu a dekoráciu drevených povrchov s vynikajúcou krycou schopnosťou, ktorého film poskytuje ochranu pred hubami, plesňami, riasami a prirodzeným starnutím dreva.
Použitie:	Na vnútorné a vonkajšie použitie na drevené povrchy (drevené konštrukcie, stenové panely, drevené fasády, ploty, lišty, OSB dosky, preglejky, dyhy atď.), ktoré budú vystavené zvýšenému pôsobeniu vlhkosti. Používa sa na natieranie nových, predtým natretých alebo ošetrovaných drevených povrchov fungicídnymi prostriedkami, ako aj drevených povrchov, ktoré časom stmavli, ako aj na zosvetlenie tmavých odtieňov náterov.
Popis výrobku:	Vyrába sa v bielom odtieni a použitím systému Top Mix pre strojové tónovanie je možné dosiahnuť širokú škálu odtieňov z farebných vzorkovník Chromos-Svjetlost, RAL a mnohých ďalších na trhu dostupných farebných vzorkovníkov.
Vlastnosti produktu:	Produkt je: Ekologicky šetrný Netoxický Nehorľavý Dobrá krycia schopnosť
Riedenie:	Voda
Vzhľad:	Matný vzhľad
Výdatnosť:	10 – 12 m ² /l povrchu v 1 vrstve, v závislosti od spôsobu aplikácie a hrúbky náteru.
Hustota:	1,22 – 1,26 kg/l (EN ISO 2811-1)
Viskozita:	2400 – 2800 mPa·s (20 °C; EN ISO 2555)
Obsah pevných látok:	48 – 52 %, v závislosti od odtieňa (EN ISO 3251)
Obsah VOC:	VOC kategória a limitné hodnoty: A(d), 130 g/L; produkt obsahuje: max 20 g/L (EN ISO 11890-1)
Pracovné podmienky:	Teplota vzduchu, materiálu a podkladu počas spracovania musí byť vyššia ako +10 °C a nižšia ako +25 °C a relatívna vlhkosť vzduchu musí byť nižšia ako 75 %.
Príprava substrátu:	Pred aplikáciou Aqualuxu strong je potrebné pripraviť povrch. Povrch musí byť úplne suchý, jemne prebrúsený, čistý, bez zle spojených častí, prachu a iných cudzích telies. Odstráňte starý náter, ktorý nie je mechanicky dobre spojený. Pred aplikáciou Aqualuxu strong je vhodné aplikovať AQUALUX LAZUR BASE, ak chcete dosiahnuť fungicídnu ochranu, alebo ULTRA IMPREGN, ak chcete dosiahnuť fungicídno-insekticídnu ochranu. ULTRA IMPREGN sa musí aplikovať vonku. Ak sa Aqualux strong aplikuje na drevo, ktoré obsahuje tanín, odporúča sa pred Aqualuxom strong naniesť jednu vrstvu základného náteru na drevo Aqualux, aby sa zabránilo vylúhovaniu tanínu.
Aplikácia produktu:	Pred použitím premiešajte materiál v originálnom obale. Odporúča sa nanášať výrobok na suché drevo (maximálna vlhkosť dreva 10 %) pre lepšie vstrebanie do štruktúry dreva. Nanáša sa štetcom, striekaním alebo valčekom, v prípade potreby riedi vodou. Chráňte náter pred vodou počas prvých dvoch dní po aplikácii. Mokré čistenie je možné po dvoch týždňoch od nanesenia náteru. Ihneď po ukončení práce umyte náradie vodou. Výrobok v bielom odtieni je možné riediť maximálne do 15 % a tónovaný Aqualux Strong maximálne do 5 % z dôvodu vplyvu riedenia na odtieň. Rôzne výrobné šarže, ako aj výrobky tónované v systéme Top Mix, je potrebné pred

Technická informácia AQUALUX STRONG

Základný-vrchný náter náter na drevené povrchy.



	použitím egalizovať. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte technického poradcu spoločnosti Chromos-Svjetlost.
Schnutie:	Suchý na dotyk: 0,5 h/20 °C, so 65 % rel.vlhkosť vzduchu a dobré vetranie; úplne suchý: : 8 – 10 h.
Interval medzi nátermi:	4 hodiny pri teplote 20 – 23 °C, s relatívnou vlhkosťou vzduchu 65 % a dobrým vetraním.
Skladovanie:	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25 °C.
Manipulácia so zvyškami produktu a obalmi:	Z obalu úplne vyprázdniť jeho obsah. Odovzdajte ho na recyklačnom dvore. Právnické osoby ho odovzdajú ako obalový odpad oprávnenému zberateľovi.
Doba použitia:	V neotvorenom balení, 36 mesiacov od dátumu výroby.
Poznámka:	Výrobok nie je horľavý. Nesmie zamrznúť!
Certifikáty:	Pre každú výrobnú šaržu sa predkladá príslušná dokumentácia.
Kontrola kvality:	Kvalitatívne charakteristiky produktu sú určené internými výrobnými špecifikáciami a európskymi a chorvátskymi normami. Produkt je pod neustálym dohľadom výrobnej kontroly kvality spoločnosti Chromos-Svjetlost d.o.o.
Všeobecné poznámky:	Technické hodnoty sa vzťahujú na základné produkty. Tónovanie produktu môže spôsobiť drobné odchýlky v jednotlivých technických charakteristikách. V závislosti od vlastností podkladu a spôsobu aplikácie produktu sú možné drobné odchýlky v odtieni oproti vzorkovnici. Odtieň produktu je potrebné pred aplikáciou skontrolovať na menšom testovacom podklade, pretože následné reklamácie nebudeme môcť akceptovať. Pred použitím materiálu je kupujúci povinný skontrolovať kvalitu produktu a ak zistí akúkoľvek nezhodu produktu, je povinný zastaviť inštaláciu materiálu a kontaktovať výrobcu, inak reklamácia nebude akceptovaná. Technické údaje sú výsledkom našich technických a skúsenostných znalostí a sú poskytované s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky pri práci s produktmi CHROMOS-SVJETLOST. Údaje neobsahujú žiadnu právnu ani vedľajšiu povinnosť výrobcu, ani nezbavujú používateľa povinnosti skontrolovať vhodnosť produktu na konkrétny účel. Vzhľadom na použitie prírodných surovín v našich produktoch sú v jednotlivých dodávkach možné drobné odchýlky od určitých hodnôt. Pri aplikácii na podklady, ktoré nie sú uvedené v sprievodnej dokumentácii, je potrebné konzultovať s výrobcou. Výrobca si vyhradzuje právo na akékoľvek následné zmeny v technickom liste. Platné je iba najnovšie vydanie. Aktualizované technické listy sú k dispozícii na webovej stránke www.chromos-svjetlost.hr alebo si ich môžete vyžiadať od výrobcu prostredníctvom nižšie uvedenej kontaktnej e-mailovej adresy. Pre podrobnejšie informácie kontaktujte náš technický servis. Pred použitím si prečítajte bezpečnostné štítky na obale výrobku, pričom bezpečnostné a technické listy sú k dispozícii na požiadanie.

Apríl 2025.

Systém manažérstva kvality a ochrany životného prostredia certifikovaný spoločnosťou TÜV Nord;
Číslo certifikátu: 44 100 134668 / 44 104 134668

