

Technická informácia

AQUALUX základná farba na kov

Antikorózný základný náter na vodnej báze



Typ výrobku:	AQUALUX základná farba na kov je antikorózný náter na kov na báze vysoko kvalitnej vodou riediteľnej alkydovej živice, antikorózných pigmentov, plnív, prísad a vody. Aplikuje sa ako podklad pred AQUALUX LAK, finálnym náterom na drevo a kov.
Použitie:	Základný náter AQUALUX slúži ako antikorózný základný náter na kovové podklady, ktoré sú za bežných okolností čiastočne alebo trvalo vystavené poveternostným vplyvom.
Popis výrobku:	AQUALUX základná farba na kov červená AQUALUX základná farba na kov sivá
Vlastnosti produktu:	Produkt je: Ekologicky šetrný Netoxický Nehorľavý
Riedenie:	Voda
Vzhľad:	Matný vzhľad
Výdatnosť:	10 – 12 m ² /l povrchu v 1 vrstve, v závislosti od spôsobu aplikácie a hrúbky náteru.
Hustota:	1,30 – 1,35 kg/l (EN ISO 2811-1)
Viskozita:	3000 – 6000 mPa·s (v závislosti od odtieňa) (EN ISO 2555; RVT, č. 7, 50 rpm, 20 °C)
Obsah pevných látok:	52±3 % hmotnostne, 36 – 42 % objemu (EN ISO 3251)
Obsah VOC:	VOC kategória a limitné hodnoty: A(d), 130 g/L (2010); produkt obsahuje: max 50 g/L (EN ISO 11890-1)
Pracovné podmienky:	Teplota vzduchu, materiálu a podkladu počas spracovania musí byť vyššia ako +10 °C a nižšia ako +25 °C a relatívna vlhkosť vzduchu musí byť nižšia ako 75 %.
Príprava substrátu:	Pred nanosením základného náteru Aqualux na kov je potrebné povrch pripraviť. Nečistoty a hrdza musia byť z povrchu mechanicky odstránené a odmastené.
Aplikácia produktu:	Nanáša sa štetcom, striekaním alebo valčekom. Viskozita pre striekanie: 25 – 30" podľa HRN EN ISO 2431, DIN 4 pri 20 °C. Viskozita pre štetec a valček: zriediť podľa potreby vodou z vodovodu. Ihneď po použití obal pevne uzavrite a náradie umyte vodou! V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte technického poradcu spoločnosti Chromos-Svjetlost.
Schnutie:	Suchý na dotyk: 1 – 2 h/20 °C, so 65 % rel.vlhkosť vzduchu a dobré vetranie; úplne suchý: 5 hod.
Interval medzi nátermi:	Minimálne: 2 – 3 h/20 °C, s relatívnou vlhkosťou vzduchu 65 % a dobrým vetraním. Maximálne: 1 – 2 týždne. Ak sa tento čas prekročí, povrch náteru by sa mal jemne prebrúsiť brúsnym papierom, t. j. odstrániť všetky nečistoty.
Finálny vrchný náter	AQUALUX LAK.
Skladovanie:	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25 °C.
Manipulácia so zvyškami produktu a	Z obalu úplne vyprázdniť jeho obsah. Odovzdajte ho na recyklačnom dvore. Právnické

Technická informácia

AQUALUX základná farba na kov

Antikorózný základný náter na vodnej báze



obalmi:	osoby ho odovzdajú ako obalový odpad oprávnenému zberateľovi.
Doba použitia:	V neotvorenom balení, 36 mesiacov od dátumu výroby.
Poznámka:	Výrobok nie je horľavý. Nesmie zamrznúť!
Kontrola kvality:	Kvalitatívne charakteristiky produktu sú určené internými výrobnými špecifikáciami a európskymi a chorvátskymi normami. Produkt je pod neustálym dohľadom výrobnej kontroly kvality spoločnosti Chromos-Svjetlost d.o.o.
Všeobecné poznámky:	Pred použitím materiálu je kupujúci povinný skontrolovať kvalitu produktu a ak zistí akúkoľvek nezuhu produktu, je povinný zastaviť inštaláciu materiálu a kontaktovať výrobcu, inak reklamácia nebude akceptovaná. Technické údaje sú výsledkom našich technických a skúsenostných znalostí a sú poskytované s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky pri práci s produktmi CHROMOS-SVJETLOST. Údaje neobsahujú žiadnu právnu ani vedľajšiu povinnosť výrobcu, ani nezbavujú používateľa povinnosti skontrolovať vhodnosť produktu na konkrétny účel. Vzhľadom na použitie prírodných surovín v našich produktoch sú v jednotlivých dodávkach možné drobné odchýlky od určitých hodnôt. Pri aplikácii na podklady, ktoré nie sú uvedené v sprievodnej dokumentácii, je potrebné konzultovať s výrobcom. Výrobca si vyhradzuje právo na akékoľvek následné zmeny v technickom liste. Platné je iba najnovšie vydanie. Aktualizované technické listy sú k dispozícii na webovej stránke www.chromos-svjetlost.hr alebo si ich môžete vyžiadať od výrobcu prostredníctvom nižšie uvedenej kontaktnej e-mailovej adresy. Pre podrobnejšie informácie kontaktujte náš technický servis. Pred použitím si prečítajte bezpečnostné štítky na obale výrobku, pričom bezpečnostné a technické listy sú k dispozícii na požiadanie.

Apríl 2025.

Systém manažérstva kvality a ochrany životného prostredia certifikovaný spoločnosťou TÜV Nord;

Číslo certifikátu: 44 100 134668 / 44 104 134668

