

Technická informácia

BRAVO KREATIV

Umývateľná interiérová farba na steny na písanie kriedou



Typ výrobku: Vysokokvalitná farba na vnútorné steny na báze polymérovej disperzie vo vode, obzvlášť odolná voči opotrebovaniu, ktorá vytvára pevný a elastický film. Po zaschnutí je vhodná na písanie kriedou. Natreté povrchy sú obzvlášť odolné voči oderu a možno ich umývať mäkkou, vlhkou handričkou. Možno ju kombinovať v systéme s magnetickým základným náterom Bravo magnetic, čím sa dosiahnu magnetické vlastnosti a umývateľnosť výsledného suchého filmu.

Vyrába sa v čiernej a zelenej farbe a na požiadanie zákazníka sú možné aj iné odtiene.

Použitie: Umožňuje premeniť steny a drevené povrchy na kriedovú tabuľu. Nie je určené na použitie v školách.

Riedenie: Nezrieduje sa.

Výdatnosť: 500 ml na 4 m² v dvoch vrstvách v závislosti od nasiakavosti a drsnosti podkladu.

Hustota: 1,25–1,35 kg/L (EN ISO 2811-1)

Obsah pevných látok: 66±2 % (EN ISO 3251)

Obsah VOC: VOC kategória a limitné hodnoty:
A(a), 30 g/L; produkt obsahuje: max 2 g/L (EN ISO 11890-1)

Technické údaje podľa EN 13300:

Maximálna veľkosť častíc (EN ISO 1524)	Jemné <100 µm
Trieda mokrého umývania (EN ISO 11998)	Trieda 1
Krytie (EN ISO 6504-3)	Trieda 1 s deklarovaným nánosom
Stupeň lesku (EN ISO 2813)	Hodvábne matný

Pracovné podmienky: Teplota vzduchu, materiálu a podkladu počas spracovania musí byť vyššia ako +5 °C a nižšia ako +30 °C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80 %. Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu predlžujú dobu tuhnutia a môžu spôsobiť nerovnomerné zmeny odtieňa. Vysoké teploty v lete skracujú dobu schnutia materiálu.

Príprava substrátu: Podklad musí byť úplne suchý, hladký, čistý, bez uvoľnených častíc, prachu, mastných škvrn, plesní a iných cudzích telies. Pred každým natieraním je potrebné podklad skontrolovať a zistiť jeho stav. Všetky uvoľnené častice podkladu a staré nátery musia byť odstránené na poriadnu úroveň. Prípadné nerovnosti, v závislosti od ich hĺbky, musia byť vyplnené vhodnými sanačnými omietkami alebo vyrovnané stierkovacími hmotami. Nové podklady z vápenno-cementových omietok musia schnúť minimálne 14 dní, stierkovacie hmoty minimálne jeden deň na milimeter hrúbky a nové betónové podklady minimálne jeden mesiac. Pre ľahšie odstránenie kriedy zo steny vyhladiť drsné a textúrované povrchy Premium glet. Na drevených povrchoch sú potrebné dva *nátery základného náteru na drevo Aqualux*. Podklady napadnuté plesňou musia byť ošetrené biocídnym roztokom Algenon alebo Algenon Plus, potom vyčistené handričkou alebo kefou a roztokom univerzálnych čistiacich prostriedkov. V miestnostiach s vyššou koncentráciou vlhkosti pridajte do farby biocíd Algenon IN PROTECTION. Najúčinnnejším riešením proti plesniam je odstránenie príčiny ich vzniku (pravidelné vetranie, izolácia tepelných mostov, odstránenie zdrojov vlhkosti, hydroizolácia atď.). Mastné a silne znečistené časti umyte roztokom Draselného mydla. Lesklé a vodou umývateľné nátery by sa mali z povrchu odstrániť brúsnyim papierom. Nové povrchy natrite univerzálnym základným náterom Simpra.

Aplikácia produktu: Materiál zmiešajte v originálnom obale. Nanášajte štetcom, krátkym kožušinovým valčekom alebo textilným maliarskym valčekom (dĺžka vlasu 10-12 mm) v dvoch až troch vrstvách. Druhá vrstva sa nanáša až po úplnom zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Na jeden povrch nanášajte výrobky z tej istej výrobnéj šarže. Rôzne výrobné šarže, ako aj

Technická informácia

BRAVO KREATIV

Umývateľná interiérová farba na steny na písanie kriedou



	výrobky tónované v systéme Top Mix, je potrebné pred použitím egalizovať. Na použitie si pripravte množstvo výrobku postačujúce na spracovanie jedného povrchu, zvyšok skladujte v dobre uzavretom originálnom obale. Nikdy neskladujte zriedený výrobok! Pri nanášaní materiálu striekaním je potrebné používať ochranné prostriedky (ochranné okuliare, ochranu dýchacích ciest, ochrannú masku). Aby ste sa vyhli viditeľným škám a stopám po valčeku alebo štetci, odporúčame nanášať farbu mokré na mokré, bez prerušenia od jedného konca povrchu k druhému. Následné opravy nie sú povolené. Odporúčame najskôr naniesť farbu pozdĺž okrajových častí stien štetcom a potom naniesť farbu valčekom na zvyšok stien, pričom vyrovnáť škáru medzi valčekom a štetcom. Akákoľvek oprava materiálu počas práce nie je povolená (riedenie, pridávanie farbív atď.). Ihneď po dokončení práce umyte náradie vodou. Ihneď po dokončení práce umyte náradie vodou. Pri vykonávaní práce dodržiavajte platné stavebné normy. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte obchodného a technického poradcu spoločnosti Chromos-Svjetlost.
Schnutie:	Medzivrstvový interval 4–6 h (20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti). Úplné schnutie náteru 6–12 h (20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti). V závislosti od poveternostných podmienok sa môže uvedená doba predĺžiť. Na povrch je možné písať 48 hodín po nanosení poslednej vrstvy.
Bezpečnostné opatrenia:	Dodržiavajte všeobecné pravidlá pre stavebné práce. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné prostriedky. Pred použitím si prečítajte kartu bezpečnostných údajov o výrobku.
Skladovanie:	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25 °C. V zimných podmienkach chráňte pred mrazom.
Manipulácia so zvyškami produktu a obalmi:	Z obalu úplne vyprázdňte jeho obsah. Odovzdajte ho na recyklačnom dvore. Právnické osoby ho odovzdajú ako obalový odpad oprávnenému zberateľovi.
Doba použitia:	V neotvorenom balení 1,5 roka.
Kontrola kvality:	Kvalitatívne charakteristiky produktu sú určené internými výrobnými špecifikáciami a európskymi a chorvátskymi normami. Produkt je pod neustálym dohľadom výrobné kontroly kvality spoločnosti Chromos-Svjetlost d.o.o.
Všeobecné poznámky:	Pred použitím materiálu je kupujúci povinný skontrolovať odtieň produktu a ak zistí akúkoľvek nezhodu produktu, je povinný zastaviť inštaláciu materiálu a kontaktovať výrobcu, inak reklamácia nebude akceptovaná. Technické údaje sú výsledkom našich technických a skúsenostných znalostí a sú poskytované s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky pri práci s produktmi Chromos-Svjetlost. Údaje neobsahujú žiadnu právnu ani vedľajšiu povinnosť výrobcu, ani nezbavujú používateľa povinnosti skontrolovať vhodnosť produktu na konkrétny účel. Vzhľadom na použitie prírodných surovín v našich produktoch sú v jednotlivých dodávkach možné drobné odchýlky od určitých hodnôt. Pri aplikácii na podklady, ktoré nie sú uvedené v sprievodnej dokumentácii, je potrebné konzultovať s výrobcom. Výrobca si vyhradzuje právo na akékoľvek následné zmeny v technickom liste. Platné je iba najnovšie vydanie. Aktualizované technické listy sú k dispozícii na webovej stránke www.chromos-svjetlost.hr alebo si ich môžete vyžiadať od výrobcu prostredníctvom nižšie uvedenej kontaktnej e-mailovej adresy. Pre podrobnejšie informácie kontaktujte náš technický servis. Pred použitím si prečítajte bezpečnostné štítky na obale výrobku, pričom bezpečnostné a technické listy sú k dispozícii na požiadanie.

Systém manažérstva kvality a ochrany životného prostredia certifikovaný spoločnosťou TÜV Nord;
 Číslo certifikátu: 44 100 134668 / 44 104 134668

