

Technická informácia

BRAVO MAGNETIC

Dekoratívna farba na vnútorné steny s magnetickými vlastnosťami



Typ výrobku: Vysokokvalitná farba, používaná ako základná farba s magnetickými vlastnosťami, ktorú je možné premaľovať umývateľnými farbami alebo kriedovou farbou, ak chcete písať kriedou na ošetrovaný povrch. Umožňuje magnetom prilnúť k stenám a dreveným povrchom. Neodporúča sa na maľovanie školských tabúl.

Vyrába sa v čiernej farbe, vzhľad náteru je hladký a matný.

Použitie: Farba je určená na dekoráciu stenových a drevených povrchov v obytných a komerčných budovách (detské izby, školy, škôlky, obchody, reštaurácie, konferenčné sály...) a iných zariadeniach.

Riedenie: Nezrieduje sa.

Výdatnosť: 500 ml na 4 m² v troch vrstvách v závislosti od nasiakavosti a drsnosti podkladu.

Hustota: 1,9–2,1 kg/L (EN ISO 2811-1)

Obsah VOC: VOC kategória a limitné hodnoty:
A(a), 30 g/L; produkt obsahuje: max 25 g/L (EN ISO 11890-1)

Technické údaje podľa EN 13300:

Maximálna veľkosť častíc (EN ISO 1524)	Jemné <100 µm
Trieda mokrého umývania (EN ISO 11998)	Trieda 3
Krytie (EN ISO 6504-3)	Trieda 1 s deklarovaným nánosom
Stupeň lesku (EN ISO 2813)	Matný

Pracovné podmienky: Teplota vzduchu, materiálu a podkladu počas spracovania musí byť vyššia ako +5 °C a nižšia ako +30 °C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80 %. Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu predlžujú dobu tuhnutia a môžu spôsobiť nerovnomerné zmeny odtieňa. Vysoké teploty v lete skracujú dobu schnutia materiálu.

Priprava substrátu: Podklad musí byť úplne suchý, hladký, čistý, bez uvoľnených častíc, prachu, mastných škvŕn, plesní a iných cudzích telies. Pred každým natieraním je potrebné podklad skontrolovať a zistiť jeho stav. Všetky uvoľnené častice podkladu a staré nátery musia byť odstránené na poriadnu úroveň. Prípadné nerovnosti, v závislosti od ich hĺbky, musia byť vyplnené vhodnými sanačnými omietkami alebo vyrovnané stierkovacími hmotami. Nové podklady z vápenno-cementových omietok musia schnúť minimálne 14 dní, stierkovacie hmoty minimálne jeden deň na milimeter hrúbky a nové betónové podklady minimálne jeden mesiac. Na drevených povrchoch sú potrebné dva *nátery základného náteru na drevo Aqualux*. Podklady napadnuté plesňou musia byť ošetrené biocídnym roztokom Algenon alebo Algenon Plus, potom vyčistené handričkou alebo kefou a roztokom univerzálnych čistiacich prostriedkov. V miestnostiach s vyššou koncentráciou vlhkosti pridajte do farby biocíd Algenon IN PROTECTION. Najúčinnnejším riešením proti plesniam je odstránenie príčiny ich vzniku (pravidelné vetranie, izolácia tepelných mostov, odstránenie zdrojov vlhkosti, hydroizolácia atď.). Mastné a silne znečistené časti umyte roztokom Draselného mydla. Lesklé a vodou umývateľné nátery by sa mali z povrchu odstrániť brúsnym papierom. Nové povrchy natrite univerzálnym základným náterom Simpra.

Aplikácia produktu: Materiál dobre premiešajte v originálnom obale. Nanášajte štetcom, dlhým kožušinovým valčekom alebo textilným maliarskym valčekom (dĺžka vlasu 18 – 20 mm). Nanášajte neriedený minimálne v troch vrstvách. Magnetické vlastnosti náteru sa zvyšujú so zvyšujúcim sa počtom vrstiev. Ďalšia vrstva sa nanáša až po úplnom vyschnutí predchádzajúcej vrstvy. Na jeden povrch nanášajte produkty z tej istej výrobnéj šarže. **Rôzne výrobné šarže, ako aj produkty tónované v systéme Top Mix, je potrebné pred použitím egalizovať.** Pripravte si množstvo produktu na použitie, ktoré je dostatočné na

Technická informácia

BRAVO MAGNETIC

Dekoratívna farba na vnútorné steny s magnetickými vlastnosťami



	ošetrenie jedného povrchu, a zvyšok skladujte v tesne uzavretom originálnom obale. Aby ste predišli viditeľným škáram a stopám po valčeku alebo štetci, odporúčame nanášať farbu metódou „mokry do mokrého“, bez prerušenia od jedného konca povrchu k druhému. Následné opravy nie sú povolené. Odporúčame najskôr naniesť farbu pozdĺž okrajov stien štetcom, potom naniesť farbu valčekom a škáru vyrovnáť. Akákoľvek úprava materiálu počas práce nie je povolená (riedenie, pridávanie farbív a pod.). Ako finálnu vrstvu sa odporúča naniesť kriedovú farbu <i>Bravo Kreativ</i> alebo umývateľnú farbu <i>Latex Strong</i>. Ihneď po dokončení práce umyte náradie vodou. Pri vykonávaní práce dodržiavajte platné stavebné normy. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte obchodného a technického poradcu spoločnosti Chromos-Svjetlost.
Schnutie:	Medzivrstvový interval 4–6 h (20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti). Úplné schnutie náteru 6–12 h (20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti). V závislosti od poveternostných podmienok sa môže uvedená doba predĺžiť.
Bezpečnostné opatrenia:	Dodržiavajte všeobecné pravidlá pre stavebné práce. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné prostriedky. Pred použitím si prečítajte kartu bezpečnostných údajov o výrobku.
Skladovanie:	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25 °C. V zimných podmienkach chráňte pred mrazom.
Manipulácia so zvyškami produktu a obalmi:	Z obalu úplne vyprázdňte jeho obsah. Odovzdajte ho na recyklačnom dvore. Právnické osoby ho odovzdajú ako obalový odpad oprávnenému zberateľovi.
Doba použitia:	V neotvorenom balení 1,5 roka.
Kontrola kvality:	Kvalitatívne charakteristiky produktu sú určené internými výrobnými špecifikáciami a európskymi a chorvátskymi normami. Produkt je pod neustálym dohľadom výrobné kontroly kvality spoločnosti Chromos-Svjetlost d.o.o.
Všeobecné poznámky:	Pred použitím materiálu je kupujúci povinný skontrolovať odtieň produktu a ak zistí akúkoľvek nezhodu produktu, je povinný zastaviť inštaláciu materiálu a kontaktovať výrobcu, inak reklamácia nebude akceptovaná. Technické údaje sú výsledkom našich technických a skúsenostných znalostí a sú poskytované s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky pri práci s produktmi Chromos-Svjetlost. Údaje neobsahujú žiadnu právnu ani vedľajšiu povinnosť výrobcu, ani nezbavujú používateľa povinnosti skontrolovať vhodnosť produktu na konkrétny účel. Vzhľadom na použitie prírodných surovín v našich produktoch sú v jednotlivých dodávkach možné drobné odchýlky od určitých hodnôt. Pri aplikácii na podklady, ktoré nie sú uvedené v sprievodnej dokumentácii, je potrebné konzultovať s výrobcom. Výrobca si vyhradzuje právo na akékoľvek následné zmeny v technickom liste. Platné je iba najnovšie vydanie. Aktualizované technické listy sú k dispozícii na webovej stránke www.chromos-svjetlost.hr alebo si ich môžete vyžiadať od výrobcu prostredníctvom nižšie uvedenej kontaktnej e-mailovej adresy. Pre podrobnejšie informácie kontaktujte náš technický servis. Pred použitím si prečítajte bezpečnostné štítky na obale výrobku, pričom bezpečnostné a technické listy sú k dispozícii na požiadanie.

Apríl 2025.

Systém manažérstva kvality a ochrany životného prostredia certifikovaný spoločnosťou TÜV Nord;

Číslo certifikátu: 44 100 134668 / 44 104 134668

