

Technická informácia

DRVOSPOJ

lepidlo na drevo



Typ výrobku

DRVOSPOJ je lepidlo na drevo vyrobené z polyvinylacetátovej disperzie na vodnej báze.

Použitie

Používa sa na lepenie všetkých druhov dreva v priemysle, remeslách a v domácnosti. Najlepších výsledkov sa dosiahne, ak je teplota lepidla, dreva a miestnosti v rozmedzí 14 °C až 30 °C.

Popis výrobku

biely

Hustota

0,98 – 1,02 kg/L (EN ISO 2811-1).

Riedenie

Nie je potrebné riediť.

Obsah pevných látok

43±2 % (EN ISO 3251)

Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím si prečítajte bezpečnostný list výrobku.

Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte úniku a vniknutiu do vodných tokov a kanalizačných systémov. Pri používaní noste vhodné ochranné prostriedky.

Príprava materiálu

Pred použitím dôkladne premiešajte!

Aplikácia

Nanášajte zubovou stierkou, strojovo alebo ručne na čistý, suchý a bezprašný podklad (vlhkosť dreva 8–12 %). Zlisované povrchy by mali zostať pod tlakom aspoň 60 minút. Lepené spoje dosiahnu maximálnu pevnosť po niekoľkých dňoch (v závislosti od teploty a relatívnej vlhkosti). Ďalšie spracovanie sa odporúča najskôr po 60 minútach (v závislosti od teploty a relatívnej vlhkosti). Nádobu po použití dôkladne uzavrite.

Ihneď po dokončení práce umyte náradie vodou.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte obchodného a technického poradcu spoločnosti Chromos-Svjetlost.

Pracovné podmienky

teplota vzduchu: min. +10 °C, max. +25 °C

relatívna vlhkosť: max. 75 %

teplota substrátu: min. +10 °C, max. +25 °C

DRVOSPOJ

lepidlo na drevo

Výdatnosť

150 – 200 g/m²

Schnutie

teplota substrátu [°C]	suchý na dotyk [h]	úplne suchý [h]	interval medzi nátermi	
			min. [h]	max. [d]
20	0,5	24	-	-

Doba použitia

1 rok od dátumu výroby v neotvorenom obale.

Skladovanie

Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 °C – 25 °C. V zimných podmienkach chráňte pred mrazom.

Manipulácia so zvyškami produktu a obalmi

Z obalu úplne vyprázdňte jeho obsah. Odovzdajte ho na recyklačnom dvore. Právnické osoby ho odovzdajú ako obalový odpad oprávnenému zberateľovi.

Kontrola kvality


Kvalitatívne charakteristiky produktu sú určené internými výrobnými špecifikáciami a európskymi a chorvátskymi normami. Produkt je pod neustálym dohľadom výrobnej kontroly kvality spoločnosti Chromos-Svjetlost d.o.o. Na požiadanie je možné vydať príslušné potvrdenie alebo certifikát o kvalite.

Všeobecné poznámky

Pred použitím materiálu je kupujúci povinný skontrolovať kvalitu výrobku a ak zistí akúkoľvek neznhodu výrobku, je povinný zastaviť inštaláciu materiálu a kontaktovať výrobcu, inak reklamácia nebude akceptovaná.

Technické údaje sú výsledkom našich technických a skúsenostných znalostí a sú poskytované s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST. Údaje neobsahujú žiadnu zákonnú ani vedľajšiu povinnosť výrobcu, ani nezbavujú používateľa povinnosti skontrolovať vhodnosť výrobku na konkrétny účel. Vzhľadom na použitie prírodných surovín v našich výrobkoch sú v jednotlivých dodávkach možné menšie odchýlky od uvedených hodnôt. Pri aplikácii na povrchy, ktoré nie sú uvedené v sprievodnej dokumentácii, je potrebné konzultovať s výrobcom. Výrobca si vyhradzuje právo na akékoľvek následné zmeny v technickom liste. Platné je iba najnovšie vydanie. Aktualizované technické listy nájdete na webovej stránke www.chromos-svjetlost.hr alebo si ich môžete vyžiadať od výrobcu prostredníctvom nižšie uvedenej kontaktnej e-mailovej adresy. Pre podrobnejšie informácie kontaktujte náš technický servis. Pred použitím si prečítajte bezpečnostné upozornenia na obale výrobku. Bezpečnostný list je k dispozícii na vyžiadanie prostredníctvom e-mailu: msds@chromos-svjetlost.hr.

O 8.3/2/1 | 19.05.2026.



Systém manažérstva kvality a ochrany životného prostredia certifikovaný spoločnosťou TÜV Nord;
Číslo certifikátu: 44 100 134668 / 44 104 134668