

Technická informácia

FASENA AKRIL

Vysokokvalitná akrylová fasádna farba



Typ výrobku:	Disperzná fasádna farba vyrobená z vysoko kvalitného polymérneho spojiva a UV stabilných pigmentov. Má vynikajúcu priľnavosť, odolnosť voči atmosférickým vplyvom, zásadám, soľam a priemyselným plynom. Je paropriepustná a svetlostála.								
Použitie:	Vhodný na dekoratívnu ochranu hladkých a rovnomerne drsných fasádnych povrchov, ako sú klasické vápenno-cementové omietky, vlákno-cementové dosky, fasádne tehly a pod. Možno ho aplikovať aj na staré dobre priľnavé akrylátové, silikátové a silikónové nátery a na dekoratívne pastovité omietky všetkých typov. Nie je vhodný na horizontálne povrchy silne zaťažené zrážkami a zadržiavaním vody.								
Popis výrobku:	Použitím strojového tónovacieho systému Top Mix CHROMOS-SVJETLOST je možné získať celú škálu odtieňov. Vyrába sa v bielej farbe a použitím tónovacieho systému Top Mix je možné dosiahnuť širokú škálu odtieňov z farebnej vzorkovníka Chromos-Svjetlost a mnohých ďalších farebných vzorkovníkov dostupných na trhu.								
Vlastnosti produktu:	Dobrá krycia schopnosť Bez rozpúšťadiel Odolný voči poveternostným vplyvom								
Riedenie:	Čistá voda (5 – 10 %)								
Výdatnosť:	4 – 5 m ² /L v dvoch vrstvách, v závislosti od nasiakavosti a drsnosti podkladu; presnú spotrebu určte vytvorením skúšobnej plochy na predmete.								
Hustota:	1,55–1,65 kg/L (EN ISO 2811-1).								
Obsah pevných látok:	68±2 % (EN ISO 3251).								
Obsah VOC:	VOC kategória a limitné hodnoty: A(c), 40 g/L; produkt obsahuje: max 35 g/L (EN ISO 11890-1)								
Technické údaje podľa EN 1062-1:	<table border="1"> <tr> <td>Maximálna veľkosť častíc (EN ISO 1524)</td><td>Jemné <100 µm</td></tr> <tr> <td>Paropriepustnosť (EN ISO 7783-2)</td><td>Trieda V₂</td></tr> <tr> <td>Absorpcia vody (EN 1062-3)</td><td>Trieda W₂</td></tr> <tr> <td>Stupeň lesku (EN ISO 2813)</td><td>Matný, G₃</td></tr> </table>	Maximálna veľkosť častíc (EN ISO 1524)	Jemné <100 µm	Paropriepustnosť (EN ISO 7783-2)	Trieda V ₂	Absorpcia vody (EN 1062-3)	Trieda W ₂	Stupeň lesku (EN ISO 2813)	Matný, G ₃
Maximálna veľkosť častíc (EN ISO 1524)	Jemné <100 µm								
Paropriepustnosť (EN ISO 7783-2)	Trieda V ₂								
Absorpcia vody (EN 1062-3)	Trieda W ₂								
Stupeň lesku (EN ISO 2813)	Matný, G ₃								
Pracovné podmienky:	Teplota vzduchu, materiálu a podkladu počas spracovania musí byť vyššia ako +5 °C a nižšia ako +30 °C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80 %. Materiál sa nesmie aplikovať na slnečných povrchoch alebo za daždivého, veterného alebo hmlistého počasia (na lešenie je povinné umiestniť slnečnú alebo dažďovú clonu). Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu predlžujú dobu tuhnutia a môžu spôsobiť nerovnomerné zmeny odtieňa. Vysoké teploty v lete skracujú dobu schnutia materiálu.								
Príprava substrátu:	Podklad musí byť úplne suchý, hladký, čistý, bez uvoľnených častíc, prachu, mastných škvrín, plesní a iných cudzích telies. Pred každým natieraním je potrebné podklad skontrolovať a zistiť jeho stav. Všetky uvoľnené častice podkladu a staré nátery musia byť odstránené na poriadnu úroveň. Prípadné nerovnosti, v závislosti od ich hĺbky, musia byť vyplnené vhodnými sanačnými omietkami alebo vyrovnané stierkovacími hmotami. Podklady napadnuté plesňou musia byť ošetrené biocídnym roztokom <i>Algenon</i> alebo <i>Algenon Plus</i> , potom vyčistené handričkou alebo kefou a roztokom univerzálnych čistiacich prostriedkov. V miestnostiach s vyššou koncentráciou vlhkosti pridajte do farby biocíd <i>Algenon IN PROTECTION</i> . Najúčinnnejším riešením proti								

Technická informácia

FASENA AKRIL

Vysokokvalitná akrylová fasádna farba



	plesniam je odstránenie príčiny ich vzniku (pravidelné vetranie, izolácia tepelných mostov, odstránenie zdrojov vlhkosti, hydroizolácia atď.). Mastné a silne znečistené časti umyte roztokom <i>Draselného mydla</i>. Lesklé a vodou umývateľné nátery by sa mali z povrchu odstrániť brúsnym papierom. Nové povrchy natrite <i>univerzálnym základným náterom Simpra</i>, a staré, vysoko pórovité podklady <i>základnou impregnáciou Simpra nano</i> alebo <i>multikontaktnou impregnáciou Simpra</i>. Fasena Akril nanášajte na úplne suchý povrch steny, najneskôr 6 hodín po nanesení impregnácie, v závislosti od poveternostných podmienok..
Aplikácia produktu:	Pred použitím premiešajte materiál v originálnom obale pomaly otáčavým miešadlom. V prípade potreby zriedte vodou na konzistenciu pre aplikáciu 5 – 10 %. Výrobok je možné spracovať aj s vyšším riedením, ale nie je možné dosiahnuť určité vlastnosti materiálu (stupeň lesku, krycia schopnosť, stupeň belosti, odolnosť voči mokrému umývaniu atď.). Nanáša sa maliarskym štetcom alebo maliarskym valčekom s dlhým vlasom (dĺžka vlasu 18 – 20 mm) alebo striekacím zariadením (Airless) v dvoch vrstvách. Pri použití valčeka použite vhodnú sieťku. Druhá vrstva sa nanáša až po úplnom zaschnutí predchádzajúcej vrstvy (cca 4 – 6 h). Na jeden povrch nanášajte výrobky z tej istej výrobnéj šarže. Rôzne výrobné šarže, ako aj výrobky tónované v systéme Top Mix, je potrebné pred použitím egalizovať. Na použitie si pripravte množstvo výrobku postačujúce na spracovanie jedného povrchu, zvyšok skladujte v dobre uzavretom originálnom obale. Nikdy neskladujte zriedený výrobok! Pri nanášaní materiálu striekaním je potrebné používať ochranné prostriedky (ochranné okuliare, ochranu dýchacích ciest, ochrannú masku). Aby ste sa vyhli viditeľným škáram a stopám po valčeku alebo štetci, odporúčame nanášať farbu mokré na mokré, bez prerušenia od jedného konca povrchu k druhému. Následné opravy nie sú povolené. Odporúčame najskôr naniesť farbu pozdĺž okrajových častí stien štetcom a potom naniesť farbu valčekom na zvyšok stien, pričom vyrovnáť škáru medzi valčekom a štetcom. Akákoľvek oprava materiálu počas práce nie je povolená (riedenie, pridávanie farbív atď.). Ihneď po dokončení práce umyte náradie vodou. Pri vykonávaní práce dodržiavajte platné stavebné normy. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte obchodného a technického poradcu spoločnosti Chromos-Svjetlost.
Schnutie:	Medzivrstvový interval 4–6 h (20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti). Úplné schnutie náteru 6–12 h (20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti). V závislosti od poveternostných podmienok sa môže uvedená doba predĺžiť. Ochrana pred dažďom je povinná minimálne 24 hodín po nanesení poslednej vrstvy.
Skladovanie:	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25 °C.
Údržba vnútorných stien:	Povrchy utrite od prachu a očistite ich suchou handričkou (Bravo nie je odolný voči mokrému čisteniu). Na povrchoch, z ktorých nie je možné odstrániť nečistoty alebo škvrny, je potrebné vykonať premaľovanie (nový dvojvrstvový náter farby, viď príprava materiálu). Použitie základného náteru pri renovačnom nátere závisí od typu a veku stenových povrchov. Stenové povrchy napadnuté plesňou by mali byť ošetrené biocídnym roztokom Algenon alebo Algenon Plus.
Manipulácia so zvyškami produktu a obalmi:	Z obalu úplne vyprázdňte jeho obsah. Odovzdajte ho na recyklačnom dvore. Právnické osoby ho odovzdajú ako obalový odpad oprávnenému zberateľovi.
Doba použitia:	V neotvorenom balení 1,5 roka.
Kontrola kvality:	Kvalitatívne charakteristiky produktu sú určené internými výrobnými špecifikáciami a európskymi a chorvátskymi normami. Produkt je pod neustálym dohľadom výrobnjej

Technická informácia

FASENA AKRIL

Vysokokvalitná akrylová fasádna farba



	kontroly kvality spoločnosti Chromos-Svjetlost d.o.o.
Ďalšie informácie:	Mechanické poškodenie tmavých odtieňov spôsobuje vznik svetlých pruhov. Opísaný jav je špecifický pre tmavé odtiene a neovplyvňuje kvalitu náteru.
Všeobecné poznámky:	Technické hodnoty sa vzťahujú na základné produkty. Tónovanie produktu môže spôsobiť drobné odchýlky v jednotlivých technických charakteristikách. V závislosti od vlastností podkladu a spôsobu aplikácie produktu sú možné drobné odchýlky v odtieni oproti vzorkovnici. Odtieň produktu je potrebné pred aplikáciou skontrolovať na menšom testovacom podklade, pretože následné reklamácie nebudeme môcť akceptovať. Pred použitím materiálu je kupujúci povinný skontrolovať kvalitu produktu a ak zistí akúkoľvek nezhodu produktu, je povinný zastaviť inštaláciu materiálu a kontaktovať výrobcu, inak reklamácia nebude akceptovaná. Technické údaje sú výsledkom našich technických a skúsenostných znalostí a sú poskytované s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky pri práci s produktmi CHROMOS-SVJETLOST. Údaje neobsahujú žiadnu právnu ani vedľajšiu povinnosť výrobcu, ani nezbavujú používateľa povinnosti skontrolovať vhodnosť produktu na konkrétny účel. Vzhľadom na použitie prírodných surovín v našich produktoch sú v jednotlivých dodávkach možné drobné odchýlky od určitých hodnôt. Pri aplikácii na podklady, ktoré nie sú uvedené v sprievodnej dokumentácii, je potrebné konzultovať s výrobcom. Výrobca si vyhradzuje právo na akékoľvek následné zmeny v technickom liste. Platné je iba najnovšie vydanie. Aktualizované technické listy sú k dispozícii na webovej stránke www.chromos-svjetlost.hr alebo si ich môžete vyžiadať od výrobcu prostredníctvom nižšie uvedenej kontaktnej e-mailovej adresy. Pre podrobnejšie informácie kontaktujte náš technický servis. Pred použitím si prečítajte bezpečnostné štítky na obale výrobku, pričom bezpečnostné a technické listy sú k dispozícii na požiadanie.

Apríl 2025.

Systém manažérstva kvality a ochrany životného prostredia certifikovaný spoločnosťou TÜV Nord;

Číslo certifikátu: 44 100 134668 / 44 104 134668

