

Technická informácia

FASENA FIBER

vysoko kvalitná akrylová fasádna farba so skleneným vláknom



Typ výrobku

Mikroarmovacia akrylová fasádna farba. Je odolná voči zásadám, vodoodpudivá a odolná voči UV žiareniu a obsahuje prostriedok na ochranu suchého filmu. Zachováva si trvácnosť za všetkých poveternostných podmienok. Ľahko sa nanáša, dobre priľne k podkladu a je odolná voči opotrebeniu.

Použitie

Určený na maľovanie pevných a drsných omietnutých fasádnych plôch a na maľovanie omietnutých plôch s viditeľnými vlasovými trhlami do šírky 0,3 mm. Používa sa aj pri reštaurovaní starých betónových podkladov. Možno ho nanášať aj na dobre priľnuté staré akrylové, silikónové a silikátové farby, ako aj na všetky druhy dekoratívnych omietok. Nie je vhodný na horizontálne povrchy, ktoré sú silne vystavené dažďu a zdržiavaniu vody.

Popis výrobku

Vyrába sa v bielej farbe a použitím tónovacieho systému *Top Mix* je možné dosiahnuť širokú škálu odtieňov z farebnej vzorkovníka Chromos-Svjetlost a mnohých ďalších farebných vzorkovníkov dostupných na trhu.

Hustota

1,4 – 1,5 kg/L (EN ISO 2811-1).

Riedenie

V nezriedenom stave alebo zriedené 5–10 % čistou vodou.

Obsah pevných látok

67±2 % (EN ISO 3251)

Obsah VOC

VOC kategória a limitné hodnoty: A(c), 40 g/L; produkt obsahuje: max 20 g/L (EN ISO 11890-1)

Technické údaje podľa EN 1062-1

Maximálna veľkosť častíc (EN ISO 1524)	Coarse < 1500 µm
Paropriepustnosť (EN ISO 7783-2)	Trieda V ₁
Absorpcia vody (EN 1062-3)	Trieda W ₃
Stupeň lesku (EN ISO 2813)	Matný, G ₃

Príprava substrátu

Podklad musí byť úplne suchý, čistý, bez voľných častíc, prachu, mastných škvrn, rias, plesní a iných cudzích látok. Pred každou vrstvou farby je potrebné podklad skontrolovať a posúdiť jeho stav. Všetky voľné časti podkladu a staré nátery je potrebné odstrániť až na pevný materiál. Vzniknuté nerovnosti je potrebné v závislosti od ich hĺbky vyplniť vhodnými opravnými maltami alebo vyrovnávačmi hmotami. Povrch napadnuté riasami a hubami je potrebné očistiť handričkou alebo kefou s použitím roztoku univerzálneho čistiaceho prostriedku alebo vysokotlakovým čističom. (nastavte tlak vody a uhol striekania tak, aby nedošlo k poškodeniu fasády). Po vyschnutí ošetríte povrch biocídnym roztokom *Algenon* alebo *Algenon PLUS*. Mastné a silne znečistené miesta je potrebné umyť roztokom *Draselného mydla*. Nové podklady by mali byť natreté základným náterom *Simptra Universal Primer*, zatiaľ čo staré, vysoko porézne podklady by mali byť ošetrené základným náterom *Simptra Nano Primer* alebo *Simptra Multicontact*. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov pri zakrývaní jemných trhlín použite prípravok *Finalgrund Fiber*.

FASENA FIBER

vysoko kvalitná akrylová fasádna farba so skleneným vláknom

Prípravok Fasena Fiber nanášajte na úplne suchý povrch fasády, a to najmenej šesť hodín po nanosení impregnácie, v závislosti od poveternostných podmienok.

Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím si prečítajte kartu bezpečnostných údajov o výrobku. Zabráňte úniku do vodných tokov a kanalizácie. Dodržiavajte všeobecné pravidlá pre stavebné práce. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné prostriedky.

Príprava a aplikácia produktu

Pred použitím materiálu v pôvodnom obale premiešajte nízkorychlostným miešačom. V prípade potreby zriedte vodou na spracovateľnú konzistenciu v pomere 5–10 %. Prípravok je možné použiť aj pri vyššom zriedení, avšak v takom prípade už nebude možné dosiahnuť určité vlastnosti materiálu (stupeň lesku, krycia schopnosť, bielosť, účinné premostenie trhlín atď.). Nanášajte štetcom alebo štetinovým alebo textilným valčekom v dvoch vrstvách. Pri použití valčeka použite vhodnú stierku. Druhú vrstvu nanášajte až po úplnom zaschnutí prvej vrstvy (cca 4–6 hodín). Na jednu plochu nanášajte výrobky z tej istej šarže. **Rôzne šarže, ako aj výrobky odtieňované v systéme Top Mix, je potrebné pred použitím zjednotiť.** Pripravte si len toľko výrobku, koľko potrebujete na nanosenie na jednu plochu, zvyšok uchovávajte v pôvodnom, tesne uzavretom obale. Nikdy neskladujte výrobok, ktorý už bol zriedený! Aby sa zabránilo viditeľným spojom a stopám po valčeku či štetci, odporúčame nanášať farbu technikou „mokré na mokré“, bez prerušenia od jedného konca povrchu k druhému. Následné opravy nie sú povolené. Odporúčame najskôr naniesť farbu na okraje steny štetcom a potom valčekom, aby sa spoj zjednotil. Akákoľvek úprava materiálu počas práce nie je povolená (riedenie, pridávanie farbív atď.).

Ihneď po dokončení práce umyte náradie vodou.

Pri vykonávaní práce dodržiavajte platné stavebné normy.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte obchodného a technického poradcu spoločnosti Chromos-Svjetlost.

Pracovné podmienky

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu počas spracovania musí byť vyššia ako +5 °C a nižšia ako +30 °C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80 %. Materiál sa nesmie aplikovať na slnečných povrchoch alebo za dažďového, veterného alebo hmlistého počasia (na lešenie je povinné umiestniť slnečnú alebo dažďovú clonu). Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu predlžujú dobu tuhnutia a môžu spôsobiť nerovnomerné zmeny odtieňa. Vysoké teploty v lete skracujú dobu schnutia materiálu.

Výdatnosť

2 – 4 m²/L v dvoch vrstvách, v závislosti od nasiakavosti a drsnosti podkladu; presnú spotrebu určte vytvorením skúšobnej plochy na predmete.

Schnutie

Medzivrstvový interval 4 – 6 h (20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti).

Úplné schnutie náteru 6 – 12 h (20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti). V závislosti od poveternostných podmienok sa môže uvedená doba predĺžiť. Ochrana pred dažďom je povinná minimálne 24 hodín po nanosení poslednej vrstvy.

Údržba vnútorných stien

Povrchy utrite od prachu a očistite ich suchou handričkou. Na povrchoch, z ktorých nie je možné odstrániť nečistoty alebo škvrny, je potrebné vykonať premaľovanie (nový dvojvrstvový náter farby, viď príprava materiálu). Použitie základného náteru pri renovačnom nátere závisí od typu a veku stenových povrchov. Stenové povrchy napadnuté plesňou by mali byť ošetrené biocídnym roztokom *Algenon* alebo *Algenon Plus*.

Doba použitia

1,5 roka od dátumu výroby v neotvorenom obale.

FASENA FIBER

vysoko kvalitná akrylová fasádna farba so skleneným vláknom

Skladovanie

Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 °C – 25 °C. V zimných podmienkach chráňte pred mrazom.

Manipulácia so zvyškami produktu a obalmi

Z obalu úplne vyprázdňte jeho obsah. Odovzdajte ho na recyklačnom dvore. Právnické osoby ho odovzdajú ako obalový odpad oprávnenému zberateľovi.

Kontrola kvality

Kvalitatívne charakteristiky produktu sú určené internými výrobnými špecifikáciami a európskymi a chorvátskymi normami. Produkt je pod neustálym dohľadom výrobnéj kontroly kvality spoločnosti Chromos-Svjetlost d.o.o. Na požiadanie je možné vydať príslušné potvrdenie alebo certifikát o kvalite.

Ďalšie informácie

Mechanické poškodenie tmavých odtieňov spôsobuje vznik svetlých pruhov. Opísaný jav je špecifický pre tmavé odtiene a neovplyvňuje kvalitu náteru.


Všeobecné poznámky

Technické hodnoty sa vzťahujú na základné produkty. Tónovanie produktu môže mať za následok drobné odchýlky v jednotlivých technických charakteristikách. V závislosti od vlastností podkladu a spôsobu aplikácie produktu sú možné drobné odchýlky v odtieni oproti vzorkovnici. Pred aplikáciou je potrebné odtieň produktu skontrolovať na menšom testovacom podklade, nakoľko nebudeme môcť akceptovať žiadne následné reklamácie.

Pred použitím materiálu je kupujúci povinný skontrolovať kvalitu výrobku a ak zistí akúkoľvek nezhodu výrobku, je povinný zastaviť inštaláciu materiálu a kontaktovať výrobcu, inak reklamácia nebude akceptovaná.

Technické údaje sú výsledkom našich technických a skúsenostných znalostí a sú poskytované s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST. Údaje neobsahujú žiadnu zákonnú ani vedľajšiu povinnosť výrobcu, ani nezbavujú používateľa povinnosti skontrolovať vhodnosť výrobku na konkrétny účel. Vzhľadom na použitie prírodných surovín v našich výrobkoch sú v jednotlivých dodávkach možné menšie odchýlky od uvedených hodnôt. Pri aplikácii na povrchy, ktoré nie sú uvedené v sprievodnej dokumentácii, je potrebné konzultovať s výrobcom. Výrobca si vyhradzuje právo na akékoľvek následné zmeny v technickom liste. Platné je iba najnovšie vydanie. Aktualizované technické listy nájdete na webovej stránke www.chromos-svjetlost.hr alebo si ich môžete vyžiadať od výrobcu prostredníctvom nižšie uvedenej kontaktnej e-mailovej adresy. Pre podrobnejšie informácie kontaktujte náš technický servis. Pred použitím si prečítajte bezpečnostné upozornenia na obale výrobku. Bezpečnostný list je k dispozícii na vyžiadanie prostredníctvom e-mailu: msds@chromos-svjetlost.hr.

O 8.3/2/1 | 16.02.2026.



Systém manažérstva kvality a ochrany životného prostredia certifikovaný spoločnosťou TÜV Nord;
Číslo certifikátu: 44 100 134668 / 44 104 134668