

Technická informácia

FINAL antigrafitý náter

Preventívny náter proti graffiti na báze vosku



Typ výrobku:	Paropriepustný náter na báze vosku na ochranu fasád budov a iných konštrukcií pred prenikaním striekanej farby do podkladu a inými nečistotami. Náter umožňuje jednoduché a rýchle odstránenie striekanej farby a iných nečistôt, pretože vytvára povrchovú bariéru, ktorá zabraňuje priľnutiu nečistôt k povrchu a zároveň zachováva paropriepustnosť.
Použitie:	Všetky typy poréznych povrchov (betón, tehla, omietka, kameň).
Riedenie:	Nezrieduje sa.
Vzhľad:	Transparentný Stupeň lesku – polomatný
Výdatnosť:	0,1 – 0,25 kg/m ² , v závislosti od savosti a drsnosti povrchu.
Hustota:	0,97 kg/l (EN ISO 2811-1).
Obsah VOC:	VOC kategória a limitné hodnoty: A(i), 140 g/L (2010); produkt obsahuje: max 1 g/L (EN ISO 11890-1).
Hodnota pH	7 - 8 (EN ISO 787-9).
Pracovné podmienky:	Podklad musí byť pevný, suchý, hladký a čistý. Teplota vzduchu, materiálu a podkladu počas inštalácie a schnutia musí byť vyššia ako +5 °C a nižšia ako +30 °C a relatívna vlhkosť vzduchu musí byť nižšia ako 80 %. Materiál sa nesmie aplikovať na slnečných plochách (na lešenie musí byť umiestnená slnečná alebo dažďová clona) a za veterného a hmlistého počasia. Nízke teploty a vysoká vlhkosť predlžujú dobu tuhnutia. Vysoké teploty v lete skracujú dobu spracovateľnosti materiálu.
Príprava a aplikácia substrátu:	Pred použitím materiál jemne premiešajte v originálnom obale. Nanáša sa maliarskym štetcom, kožušinovým alebo textilným maliarskym valčekom alebo striekacím zariadením (Airless, podľa pokynov výrobcu stroja) bez predchádzajúceho riedenia. Nanášajte veľkorysú vrstvu. Na savejšie povrchy nanášajte v dvoch vrstvách alebo do nasýtenia „mokré na mokré“. Druhá vrstva sa nesmie nanášať, ak je predchádzajúca vrstva suchá. Nanáša sa na čerstvé, čisté povrchy, ktoré sú zbavené farby v spreji a iných nečistôt. Finálny antigrafitný náter pôsobí ako bariéra proti prenikaniu farby v spreji a viaže sa na ne. Povrchy chránené finálnym antigrafitným náterom, ktoré boli nastriekané farbou, sa čistia vysokotlakovým čističom s horúcou vodou s teplotou okolo 90 °C. Náter sa potom odlúpne a so sebou vezme aj farbu v spreji a ďalšie nečistoty. Lepší účinok sa dosiahne, ak sa do umývacej vody pridá čistiaci prostriedok na umývanie fasádnych povrchov. Po vyčistení povrchu by sa mala naniesť nová vrstva finálneho antigrafitného náteru. Ak chcete chrániť povrchy, ktoré už boli nastriekané farbou, mali by ste ich najskôr očistiť vhodným odstraňovačom farby v spreji a nechať ich úplne vyschnúť. Potom naneste finálny antigrafitný náter na malú testovaciu plochu. Ak sa farba v spreji úplne neodstráni, na miestach, kde bola farba v spreji predtým nanosená, sa môžu objaviť tmavšie škvrny.
Schnutie:	Úplné schnutie náteru 2-3 hodiny, v závislosti od poveternostných podmienok.
Skladovanie:	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25 °C. V zimných podmienkach chráňte pred mrazom.
Manipulácia so zvyškami produktu a obalmi:	Z obalu úplne vyprázdniť jeho obsah. Odovzdajte ho na recyklačnom dvore. Právnické osoby ho odovzdajú ako obalový odpad oprávnenému zberateľovi.
Doba použitia:	V neotvorenom balení 1,5 roka.
Kontrola kvality:	Kvalitatívne charakteristiky produktu sú určené internými výrobnými špecifikáciami a európskymi a chorvátskymi normami. Produkt je pod neustálym dohľadom výrobnej kontroly kvality spoločnosti Chromos-Svjetlost d.o.o.

Technická informácia

FINAL antigrafitý náter

Preventívny náter proti graffiti na báze vosku



Všeobecné poznámky:

Pred použitím materiálu je kupujúci povinný skontrolovať kvalitu produktu a ak zistí akúkoľvek nezuhu produktu, je povinný zastaviť inštaláciu materiálu a kontaktovať výrobcu, inak reklamácia nebude akceptovaná.

Technické údaje sú výsledkom našich technických a skúsenostných znalostí a sú poskytované s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky pri práci s produktmi CHROMOS-SVJETLOST. Údaje neobsahujú žiadnu právnu ani vedľajšiu povinnosť výrobcu, ani nezaväzujú používateľa povinnosti skontrolovať vhodnosť produktu na konkrétny účel. Vzhľadom na použitie prírodných surovín v našich produktoch sú v jednotlivých dodávkach možné drobné odchýlky od určitých hodnôt. Pri aplikácii na podklady, ktoré nie sú uvedené v sprievodnej dokumentácii, je potrebné konzultovať s výrobcom. Výrobca si vyhradzuje právo na akékoľvek následné zmeny v technickom liste. Platné je iba najnovšie vydanie. Aktualizované technické listy sú k dispozícii na webovej stránke www.chromos-svjetlost.hr alebo si ich môžete vyžiadať od výrobcu prostredníctvom nižšie uvedenej kontaktnej e-mailovej adresy. Pre podrobnejšie informácie kontaktujte náš technický servis. Pred použitím si prečítajte bezpečnostné štítky na obale výrobku, pričom bezpečnostné a technické listy sú k dispozícii na požiadanie.

Apríl 2025.

Systém manažérstva kvality a ochrany životného prostredia certifikovaný spoločnosťou

TÜV Nord;

Číslo certifikátu: 44 100 134668 / 44 104 134668

