

Technická informácia

FINAL GRUND UNI

Univerzálny základný náter pod omietky



Typ výrobku:	Univerzálny základný náter na všetky druhy podkladov. Používa sa pred nanášaním všetkých dekoratívnych pastovitých omietok. Penetračný náter znižuje nasiakavosť podkladu, vyrovnáva nerovnomerne savé podklady a viaže prach a iné slabo savé častice, ktoré sa nepodarilo odstrániť čistením. Zlepšuje príľnavosť vrchnej vrstvy k hladkým a slabo savým podkladom.
Použitie:	Je neoddeliteľnou súčasťou systémov <i>FINALIT S</i> a <i>FINALIT MV</i> pre vonkajšiu tepelnú izoláciu, kde slúži ako základný náter pred nanášaním dekoratívnych pastovitých omietok. Používa sa na rôzne minerálne podklady: vápenno-cementové a sadrové omietky, základné omietky tepelnoizolačných systémov, betón, sadrokartónové a vláknocementové dosky a dobre príľnuté disperzné farby. Nie je vhodný na vápenné omietky a povrchy natreté olejovými a alkydovými nátermi.
Popis výrobku:	Vyrába sa v bielej farbe a použitím tónovacieho systému <i>Top Mix</i> je možné dosiahnuť širokú škálu odtieňov z farebnej vzorkovníka Chromos-Svjetlost a mnohých ďalších farebných vzorkovníkov dostupných na trhu.
Riedenie:	Neriedi sa.
Výdatnosť:	0,15 – 0,20 kg/m ² , v jednej vrstve, v závislosti od savosti podkladu, presnú spotrebu je možné určiť vytvorením skúšobnej plochy na predmete.
Hustota:	1,27–1,34 kg/L (EN ISO 2811-1).
Obsah pevných látok:	52±2 %, v závislosti od odtieňa (EN ISO 3251).
Obsah VOC:	VOC kategória a limitné hodnoty: A(g), 30 g/L; produkt obsahuje: max 1 g/L (EN ISO 11890-1).
Pracovné podmienky:	Teplota vzduchu, materiálu a podkladu počas aplikácie musí byť vyššia ako +5 °C a nižšia ako +30 °C a relatívna vlhkosť vzduchu musí byť nižšia ako 80 %. Materiál sa nesmie aplikovať na slnečných plochách ani za veterného, dažďového alebo hmlistého počasia (na lešenie je povinné umiestniť slnečnú alebo dažďovú clonu). Nízke teploty a vysoká vlhkosť predlžujú dobu tuhnutia a môžu spôsobiť nerovnomerné zmeny farby. Vysoké teploty v lete skracujú dobu schnutia materiálu.
Príprava substrátu:	Podklad musí byť úplne suchý, hladký, čistý, bez slabo spojených častí, mastných škvŕn, plesní a iných cudzích telies. Pred každou úpravou podkladu je potrebné ho skontrolovať a zistiť jeho stav. Všetky slabo spojené časti podkladu a staré nátery musia byť odstránené do neporušeného stavu. Všetky vzniknuté nerovnosti, v závislosti od ich hĺbky, musia byť vyplnené vhodnými sanačnými omietkami alebo vyrovnané stierkovacími hmotami. Nové podklady z vápenno-cementových omietok musia schnúť minimálne 14 dní, stierkovacie hmoty minimálne jeden deň na milimeter hrúbky a nové betónové podklady minimálne jeden mesiac. Podklady napadnuté plesňou musia byť ošetrené biocídnym roztokom <i>Algenon</i> alebo <i>Algenon Plus</i> , potom vyčistené handričkou alebo kefou a roztokom univerzálnych čistiacich prostriedkov. Najlepším riešením proti vzniku a rozvoju plesní je odstránenie príčin ich vzniku (pravidelné vetranie, izolácia tepelných mostov, odstránenie zdrojov vlhkosti, hydroizolácia atď.). Mastné a silne znečistené časti umyte roztokom <i>Draselného mydla</i> .
Príprava a aplikácia materiálov:	FINALGRUND UNI musí byť tónovaný na odtieň blízky odtieňu finálnej dekoratívnej omietky. Materiál zmiešajte v originálnom obale pomocou miešadla s nízkymi otáčkami. Nanáša sa neriedený v jednej vrstve štetcom alebo maliarskym valčekom (dĺžka vlasu 18 mm) veľkoryso a rovnomerne. Výrobok je možné použiť aj po zriedení, ale určité vlastnosti materiálu už nie je možné dosiahnuť (krycia schopnosť, stupeň belosti, odolnosť voči stieraniu atď.). Na použitie si pripravte množstvo výrobku dostatočné na ošetrenie jedného povrchu, zvyšok skladujte v tesne uzavretom originálnom obale. Materiál sa musí rovnomerne votrieť do podkladu, aby sa predišlo vzniku stekania a lokálnemu presýteniu. Je nevyhnutné chrániť rámy okien a dverí, sklo a parapety. Náradie ihneď po použití umyte vodou.

Technická informácia

FINAL GRUND UNI

Univerzálny základný náter pod omietky



	Pri práci dodržiavajte platné stavebné normy. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte obchodného a technického poradcu spoločnosti Chromos-Svjetlost.
Schnutie:	24 h (T = +20 °C, relatívna vlhkosť = 65 %) s povinnou ochranou pred dažďom po inštalácii. V závislosti od poveternostných podmienok sa môže uvedená doba predĺžiť.
Bezpečnostné opatrenia:	Je potrebné dodržiavať všeobecné pravidlá pre stavebné práce. Starostlivo zakryte oblasť okolo povrchov, na ktoré sa má materiál inštalovať. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pozri kartu bezpečnostných údajov.
Skladovanie:	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 30°C. V zimných podmienkach chráňte pred mrazom.
Manipulácia so zvyškami produktu a obalmi:	Z obalu úplne vyprázdňte jeho obsah. Odovzdajte ho na recyklačnom dvore. Právnické osoby ho odovzdajú ako obalový odpad oprávnenému zberateľovi.
Doba použitia:	V neotvorenom balení 1,5 roka.
Kontrola kvality:	Omietka bola testovaná v ZAG Ľubľana ako súčasť tepelnoizolačných systémov (ETICS) vyrobených spoločnosťou Chromos-Svjetlost: FINALIT S a FINALIT MV. Číslo certifikátov pre testovanie tepelných systémov v ZAG Ľubľana: 1404-CPR-2572, 1404-CPR-2573, 1404-CPR-2574. Kvalitatívne charakteristiky výrobku sú určené internými výrobnými špecifikáciami a európskymi a chorváckymi normami.
Všeobecné poznámky:	Technické hodnoty sa vzťahujú na základné produkty. Tónovanie produktu môže spôsobiť drobné odchýlky v jednotlivých technických charakteristikách. V závislosti od vlastností podkladu a spôsobu aplikácie produktu sú možné drobné odchýlky v odtieni oproti vzorkovníci. Odtieň produktu je potrebné pred aplikáciou skontrolovať na menšom testovacom podklade, nakoľko nebudeme môcť akceptovať žiadne následné reklamácie. Pred použitím materiálu je kupujúci povinný skontrolovať odtieň produktu a ak zistí akúkoľvek nezhodu produktu, je povinný prestať s inštaláciou materiálu a kontaktovať výrobcu, inak reklamácia nebude akceptovaná. Technické údaje sú výsledkom našich technických a skúsenostných znalostí a sú poskytované s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky pri práci s produktmi Chromos-Svjetlost. Údaje neobsahujú žiadnu právnu ani vedľajšiu povinnosť výrobcu, ani nezbavujú používateľa povinnosti skontrolovať vhodnosť produktu na konkrétny účel. Vzhľadom na použitie prírodných surovín v našich produktoch sú v jednotlivých dodávkach možné drobné odchýlky od určitých hodnôt. Pri aplikácii na podklady, ktoré nie sú uvedené v sprievodnej dokumentácii, je potrebné konzultovať s výrobcom. Výrobca si vyhradzuje právo na akékoľvek následné zmeny v technickom liste. Platné je iba najnovšie vydanie. Aktualizované technické listy sú k dispozícii na webovej stránke www.chromos-svjetlost.hr alebo si ich môžete vyžiadať od výrobcu prostredníctvom nižšie uvedenej kontaktnej e-mailovej adresy. Pre podrobnejšie informácie kontaktujte náš technický servis. Pred použitím si prečítajte bezpečnostné štítky na obale výrobku, pričom bezpečnostné a technické listy sú k dispozícii na požiadanie.
	Apríl 2025. Systém manažérstva kvality a ochrany životného prostredia certifikovaný spoločnosťou TÜV Nord; Číslo certifikátu: 44 100 134668 / 44 104 134668

