

Technická informácia

FINALPLAST

Dekoratívna mozaiková omietka



Typ výrobku: Dekoratívna omietka na báze akrylátových pojív a viacfarebného mramorového kameniva na úpravu vonkajších a vnútorných murovaných povrchov, najčastejšie podmuroviek. Má hladnú štruktúru. Je vodoodpudivá, umývateľná a odolná voči UV žiareniu a atmosférickým vplyvom.

Použitie: Používa sa na dekoratívnu úpravu fasádnych a vnútorných stenových povrchov. Môže sa aplikovať aj na betónové povrchy, stierkové hmoty, staré a nové minerálne omietky a pod. Nie je vhodný na trvalo vlhké podklady, podklady pod úrovňou terénu, na podlahy alebo akékoľvek horizontálne povrchy. Nie je vhodný na čisto vápenné a tepelnoizolačné omietky.

Popis výrobku: Vyrába sa v 14 štandardných odtieňoch z farebnej vzorkovníka Chromos-Svjetlost, granulácia cca 1,8 mm. Iné odtiene sú k dispozícii na požiadanie zákazníka.



Vlastnosti produktu: Produkt je:
Pripravené na použitie
Ľahko sa s ním pracuje
Nízka nasiakavosť

Výdatnosť: 4,2 kg/m², spotreba závisí od vlastností podkladu, presnú spotrebu je potrebné určiť vytvorením referenčného poľa na objekte.

Obsah VOC: VOC kategória a limitné hodnoty:
A(c), 40 g/L; produkt obsahuje: max 5 g/L (EN ISO 11890-1).

Vlastnosti výrobku podľa normy EN 15824:

Paropriepustnosť	Trieda V ₂
Absorpcia vody	Trieda W ₃
Pevnosť adhézie	≥ 0,3 MPa

Technická informácia

FINALPLAST

Dekoratívna mozaiková omietka



Príprava substrátu:

Povrch, na ktorý sa omietka nanáša, musí byť suchý, pevný (bez slabo priľnavých častí) bez mastných škvŕn, prachu a iných nečistôt. Akýkoľvek poškodený a znečistený povrch je potrebné opraviť podľa odborných pravidiel. Mastné povrchy umyť roztokom *draselného mydla*, znečistené povrchy prúdom vody pod tlakom. Povrchy napadnuté stenovými riasami a hubami po mechanickom očistení ošetriť biocídnym roztokom *Algenon*. Po každom navlhčení povrchu je potrebné zabezpečiť dostatočný čas na jeho dostatočné vyschnutie. Nie je vhodný na trvalo vlhké povrchy alebo povrchy v neustálom kontakte s vodou. Pred nanosením finálnej dekoratívnej omietky ošetriť všetky povrchy univerzálnym základným náterom *Finalgrund UNI* v odtieni približne zodpovedajúcom odtieňu omietky. Drobné nerovnosti sťažujú vyhladenie finálnej omietky, preto je príprava povrchu mimoriadne dôležitá. Poškodené minerálne povrchy opraviť a vyrovnať stierkovou hmotou *Finalterm S* a v prípade potreby vystužiť sklenenou armovacou sieťovinou *Final*.

NIJANSA FINALPLASTA	PREPORUČENA NIJANSA FINALGRUND UNI
00	BIJELI
01	BIJELI
02	BIJELI
04	B31
06	H42
11	BIJELI
15	K31
18	K34
22	B31
38	BIJELI
53	K34
54	BIJELI
56	BIJELI
57	K31

Pracovné podmienky:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu počas spracovania musí byť vyššia ako +5 °C a nižšia ako +30 °C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80 %. Materiál sa nesmie aplikovať na slnečných plochách (na lešenie je povinné umiestniť slnečnú alebo dažďovú clonu) a za veterného počasia. Nízke teploty a vysoká vlhkosť predlžujú dobu tuhnutia a môžu nerovnomerne zmeniť odtieň. Vysoké teploty v lete skracujú dobu schnutia materiálu. Nepriaznivé poveternostné podmienky majú nepriaznivý vplyv na kvalitu konečného vzhľadu inštalovaného materiálu.

Príprava materiálov:

Materiál miešajte v originálnom balení pomaly otáčkovým miešadlom. Je povinné vykonať egalizáciu materiálu, t. j. egalizovať rovnaký odtieň z viacerých vedier, kde je možnosť malej odchýlky od daného tónu napríklad v dôsledku odlišnej šarže. Zmiešajte materiál z viacerých vedier do jednej jednotnej zmesi potrebnej pre konkrétny povrch. V prípade potreby (výnimočne) upravte konzistenciu materiálu na spracovanie maximálne 1 % vody, ale nadmerné riedenie ovplyvňuje konečný vzhľad štruktúry alebo rozloženie granúl.

Technická informácia

FINALPLAST

Dekoratívna mozaiková omietka



Aplikácia materiálov:	Nanáša sa ručne nerezovým murárskou stierkou alebo strojovo v hrúbke čo najbližšej k priemeru najhrubšieho zrna. Ihneď po nanesení sa povrch omietky vyrovná a vyhladí nerezovým murárskou stierkou, aby medzi zrnami neboli medzery a dosiahla sa rovnomerná štruktúra. Hladiť v jednom smere. Mliečne biely vzhľad, ktorý sa objaví počas nanášania, po zaschnutí omietky zmizne. Pravidelné čistenie štruktúrovacieho náradia je nevyhnutné! Na väčších plochách sa omietka inštaluje technikou „mokré do mokrého“ súvisle bez prerušenia, čo sa dosiahne organizovaním dostatočného počtu pracovníkov na lešení. Nadmerné riedenie alebo spracovanie pri silnom vetre môže viesť k nerovnomerným odtieňom alebo dojmu pestrosti a vzniku mikrotrhlín. Pri vykonávaní práce dodržiavajte platné stavebné normy. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte obchodného a technického poradcu spoločnosti Chromos-Svjetlost.
Schnutie:	Ochrana pred dažďom je povinná minimálne 24 hodín po nanesení vrchného náteru pri teplote 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti. Ochrana by sa mala prispôbiť poveternostným podmienkam, pretože nízke teploty a vysoká vlhkosť výrazne predlžujú dobu vytvrdzovania a môžu spôsobiť nerovnomerné zmeny farby.
Skladovanie:	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25 °C. Počas prepravy nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu a v zimných podmienkach ho chráňte pred mrazom.
Údržba vnútorných stien:	Fasádne povrchy ošetrené Finalplastom nevyžadujú špeciálnu údržbu. Nežiaduce nečistoty a prach odstráňte utretím prachu alebo jemným prúdom vody. Pre pravidelnú údržbu odporúčame pravidelnú ochranu povrchu Finalplastu impregnáciou <i>Simpra multicontact SN 1:5</i> .
Bezpečnostné opatrenia:	Dodržiavajte všeobecné pravidlá pre stavebné práce. Starostlivo zakryte oblasť okolo natieraných povrchov. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred použitím si prečítajte kartu bezpečnostných údajov o výrobku.
Manipulácia so zvyškami produktu a obalmi:	Z obalu úplne vyprázdňte jeho obsah. Odovzdajte ho na recyklačnom dvore. Právnické osoby ho odovzdajú ako obalový odpad oprávnenému zberateľovi.
Doba použitia:	V neotvorenom balení 1 rok.
Kontrola kvality:	Kvalitatívne charakteristiky produktu sú určené internými výrobnými špecifikáciami a európskymi a chorvátskymi normami. Produkt je pod neustálym dohľadom výrobnej kontroly kvality spoločnosti Chromos-Svjetlost d.o.o.
Ďalšie informácie:	Keďže sa pri výrobe Finalplastu používa prírodný granulát získaný výlučne drvením hornín, existuje možnosť odchýlok v odtieni medzi jednotlivými výrobnými šaržami, a preto je nevyhnutná egalizácia materiálu. Preto je výroba materiálu pre striktné pokračovanie práce prakticky nemožná bez viditeľného spoja. Z rovnakého dôvodu spoločnosť Chromos-Svjetlost nemôže zaručiť úplnú zhodu odtieňa výrobnej šarže so vzorkou uvedenou vo vzorkovníku a odchýlky v odtieni nemôžu byť predmetom reklamácie.

Technická informácia

FINALPLAST

Dekoratívna mozaiková omietka



Všeobecné poznámky:

Pred použitím materiálu je kupujúci povinný skontrolovať kvalitu produktu a ak zistí akúkoľvek nezhodu produktu, je povinný zastaviť inštaláciu materiálu a kontaktovať výrobcu, inak reklamácia nebude akceptovaná.

Technické údaje sú výsledkom našich technických a skúsenostných znalostí a sú poskytované s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky pri práci s produktmi CHROMOS-SVJETLOST. Údaje neobsahujú žiadnu právnu ani vedľajšiu povinnosť výrobcu, ani nezavazujú používateľa povinnosti skontrolovať vhodnosť produktu na konkrétny účel. Vzhľadom na použitie prírodných surovín v našich produktoch sú v jednotlivých dodávkach možné drobné odchýlky od určitých hodnôt. Pri aplikácii na podklady, ktoré nie sú uvedené v sprievodnej dokumentácii, je potrebné konzultovať s výrobcom. Výrobca si vyhradzuje právo na akékoľvek následné zmeny v technickom liste. Platné je iba najnovšie vydanie. Aktualizované technické listy sú k dispozícii na webovej stránke www.chromos-svjetlost.hr alebo si ich môžete vyžiadať od výrobcu prostredníctvom nižšie uvedenej kontaktnej e-mailovej adresy. Pre podrobnejšie informácie kontaktujte náš technický servis. Pred použitím si prečítajte bezpečnostné štítky na obale výrobku, pričom bezpečnostné a technické listy sú k dispozícii na požiadanie.

Apríl 2025.

Systém manažérstva kvality a ochrany životného prostredia certifikovaný spoločnosťou TÜV Nord;
Číslo certifikátu: 44 100 134668 / 44 104 134668

