

Technická informácia

HARDLUX hammerschlag efekt kladivková farba

Antikorózný dekoratívny náter na kov a drevo



Typ výrobku:	HARDLUX HAMMERSCHLAG kladivková farba je rýchloschnúci antikorózný a dekoratívny náter na kov a drevo
Popis výrobku:	Vyrába sa v 12 štandardných odtieňoch.
Vlastnosti produktu:	Produkt je: Vynikajúce mechanické vlastnosti Odolný voči poveternostným vplyvom, olejom a miernym chemikáliám
Riedenie:	HARDLUX HAMMERSCHLAG riedidlo
Vzhľad:	Vyznačuje sa lesklým vzhľadom s efektom hammerschlag.
Výdatnosť:	10-12 m ² /l v jednej vrstve na hladkom povrchu, s hrúbkou suchej vrstvy 30-40 µm (pri aplikácii štetcom)
Hustota:	0,90 – 1,15 kg/L (EN ISO 2811-1)
Viskozita:	55 – 85 s (EN ISO 2431; DIN 6, 20 °C)
Obsah pevných látok:	56 ± 3 % hmotnostne, 49 ± 3 K% objemovo (EN ISO 3251), v závislosti od odtieňa
Obsah VOC:	VOC kategória a limitné hodnoty: A(i), 500 g/L; produkt obsahuje: max 499 g/L (EN ISO 11890-1)
Pracovné podmienky:	Teplota vzduchu, materiálu a podkladu počas spracovania musí byť vyššia ako +10 °C a nižšia ako +25 °C a relatívna vlhkosť vzduchu musí byť nižšia ako 75 %.
Príprava substrátu:	Nanáša sa na obrúsený povrch, očistený od hrubých častíc hrdze. Obrúsený povrch je potrebné odmastiť vhodným riedidlom alebo etanolom a po odparení rozpúšťadiel sa náter nanáša na suchý povrch.
Aplikácia produktu:	Nanáša sa na vopred pripravený povrch štetcom/valčekom (riedený s max. 10% riedidla HARDLUX HAMMERSCHLAG) alebo striekaním (riedený s 10-15% riedidla HARDLUX HAMMERSCHLAG), v niekoľkých tenkých vrstvách, najmä na zvislých plochách, pričom sa rešpektujú obmedzenia pri medzistrieňaní. Je žiaduce, aby hrúbka suchého filmu bola okolo 100 mikrometrov. Pred a počas použitia farbu dôkladne premiešajte! Skontrolujte pokrytie hrán (kvôli obmedzeniam pri nátere). Aplikácia na kov: Môže sa nanášať priamo na kov, ale trvanlivosť ochrany (najmä na neželezné kovy - hliník, meď...) sa výrazne zvýši nanosením jednej vrstvy základného náteru KEMODUR S/KEMEPOX WASH PRIMER, potom jednej vrstvy efektového laku HARDLUX HAMMERSCHLAG. Pri aplikácii striekaním je možné efektový lak HARDLUX HAMMERSCHLAG nanášať už 30 minút po nanosení KEMODURA S/KEMEPOX WASH PRIMER. Všetky vrstvy efektového laku HARDLUX HAMMERSCHLAG musia byť nanosené do 8 hodín. Aplikácia na drevo: pre dosiahnutie najlepšieho efektu sa odporúča najskôr natrieť drevo (najmä mäkké drevo) vrstvou nitro základného náteru KEMOCEL na suché brúsenie a po 30 minútach ho prebrúsiť, odstrániť prach a chrániť vrstvou efektového laku HARDLUX HAMMERSCHLAG. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte technického poradcu spoločnosti Chromos-Svjetlost.
Schnutie:	Suchý na dotyk: 30 min
Interval medzi nátermi:	Finálny náter je možné nanášať v intervaloch 30 minút až 8 hodín alebo po 6 týždňoch za optimálnych pracovných podmienok.

Technická informácia

HARDLUX hammerschlag efekt kladivková farba

Antikorózný dekoratívny náter na kov a drevo



Skladovanie:	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25 °C.
Manipulácia so zvyškami produktu a obalmi:	Z obalu úplne vyprázdňte jeho obsah. Odovzdajte ho na recyklačnom dvore. Právnické osoby ho odovzdajú ako obalový odpad oprávnenému zberateľovi.
Doba použitia:	V neotvorenom balení, 24 mesiacov od dátumu výroby.
Certifikáty:	Pre každú výrobnú šaržu sa predkladá príslušná dokumentácia.
Kontrola kvality:	Kvalitatívne charakteristiky produktu sú určené internými výrobnými špecifikáciami a európskymi a chorvátskymi normami. Produkt je pod neustálym dohľadom výrobnéj kontroly kvality spoločnosti Chromos-Svjetlost d.o.o.
Všeobecné poznámky:	Pred použitím materiálu je kupujúci povinný skontrolovať kvalitu výrobku a ak zistí akúkoľvek nezhodu výrobku, je povinný zastaviť inštaláciu materiálu a kontaktovať výrobcu, inak reklamácia nebude akceptovaná. Technické údaje sú výsledkom našich technických a skúsenostných znalostí a sú poskytované s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST. Údaje neobsahujú žiadnu zákonnú ani vedľajšiu povinnosť výrobcu, ani nezbavujú používateľa povinnosti skontrolovať vhodnosť výrobku na konkrétny účel. Vzhľadom na použitie prírodných surovín v našich výrobkoch sú v jednotlivých dodávkach možné menšie odchýlky od uvedených hodnôt. Pri aplikácii na povrchy, ktoré nie sú uvedené v sprievodnej dokumentácii, je potrebné konzultovať s výrobcom. Výrobca si vyhradzuje právo na akékoľvek následné zmeny v technickom liste. Platné je iba najnovšie vydanie. Aktualizované technické listy nájdete na webovej stránke www.chromos-svjetlost.hr alebo si ich môžete vyžiadať od výrobcu prostredníctvom nižšie uvedenej kontaktnej e-mailovej adresy. Pre všetky podrobné informácie kontaktujte náš technický servis. Pred použitím si prečítajte bezpečnostné štítky na obale výrobku, pričom karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na požiadanie.

Apríl 2025.

Systém manažérstva kvality a ochrany životného prostredia certifikovaný spoločnosťou TÜV Nord;

Číslo certifikátu: 44 100 134668 / 44 104 134668

