

Technická informácia

KAMEN PROTECT

Vodoodpudivý silikónový hydrofóbny náter na kameň a tehly



Typ výrobku:	Silikónový vodoodpudivý (hydrofóbny) náter na kameň a tehly. Nevytvára film a nemení pôvodný vzhľad povrchu. Dobre preniká do minerálnych podkladov, čím zvyšuje ich vodoodpudivosť a tým ich chráni pred dažďovou vodou, vlhkosťou a chemickou koróziou spôsobenou zasolením pri prenikaní dažďovej vody na neošetrené povrchy. Kamen protect neovplyvňuje paropriepustnosť podkladu.
Použitie:	Vhodné podklady sú všetky druhy minerálnych omietok, minerálne fasádne farby, fasádne tehly, betónové povrchy, povrchy z prírodného a umelého kameňa, vláknocementové dosky. Nevhodné podklady sú veľmi slabo nasiakavé minerálne podklady ako mramor, žula, slinok, drevo a plast. Môže sa použiť aj ako dodatočný vodoodpudivý náter na zvislé fasádne povrchy. Vyhnite sa aplikácii na veľké horizontálne povrchy z dôvodu možnosti zadržiavania vody na povrchu a tvorby ľadu v zimných mesiacoch.
Riedenie:	Nie je potrebné riediť.
Výdatnosť:	0,15 – 0,5 L/m ² , silne v závislosti od savosti a drsnosti podkladu, presnú spotrebu je možné určiť vytvorením testovacej plochy na predmete.
Hustota:	10,75–0,85 kg/L (EN ISO 2811-1)
Obsah VOC:	VOC kategória a limitné hodnoty: A(h), 750 g/L; produkt obsahuje: max 750 g/L (EN ISO 11890-1)
Pracovné podmienky:	Teplota vzduchu, materiálu a podkladu počas spracovania musí byť vyššia ako +5 °C a nižšia ako +30 °C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80 %. Materiál sa nesmie aplikovať na povrchy vystavené slnečnému žiareniu.
Príprava a aplikácia substrátu:	Povrch musí byť tvrdý, suchý a čistý, bez uvoľnených častíc, prachu alebo zvyškov náterov debnenia. Kamen protect sa neriedi a nanáša sa striekaním, valčekom alebo štetcom „mokré do mokrého“, kým povrch nie je nasýtený. Prebytočný materiál odstráňte čistou bavlnenou handričkou. Čerstvo natreté povrchy musia byť chránené pred dažďom najmenej 6 hodín, pretože nie sú vodoodpudivé, kým úplne nevyschnú. Pri použití v interiéri je potrebné zabezpečiť vetranie miestností. Po použití náradie ihneď očistite syntetickým riedidlom. Pri práci dodržiavajte platné stavebné normy. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte obchodného a technického poradcu spoločnosti Chromos-Svjetlost.
Schnutie:	Úplné schnutie náteru 6–12 h. V závislosti od poveternostných podmienok sa môže uvedená doba predĺžiť.
Údržba vnútorných stien:	Povrchy utrite od prachu a odstráňte všetky uvoľnené častice. Škvry očistite tečúcou vodou, vlhkou handričkou alebo vysokotlakovým čističom. Povrchy znečistené masťnými škvrnami očistite odmasťovacím prostriedkom <i>Draselné mydlo</i> .
Bezpečnostné opatrenia:	Dodržiavajte všeobecné pravidlá pre stavebné práce. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné prostriedky. Pred použitím si prečítajte kartu bezpečnostných údajov o výrobku.
Skladovanie:	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25 °C. V zimných podmienkach chráňte pred mrazom.
Manipulácia so zvyškami produktu a obalmi:	Z obalu úplne vyprázdňte jeho obsah. Odovzdajte ho na recyklačnom dvore. Právnické osoby ho odovzdajú ako obalový odpad oprávnenému zberateľovi.
Doba použitia:	V neotvorenom balení 1 rok.
Kontrola kvality:	Kvalitatívne charakteristiky produktu sú určené internými výrobnými špecifikáciami a európskymi a chorvátskymi normami. Produkt je pod neustálym dohľadom výrobné kontroly kvality spoločnosti Chromos-Svjetlost d.o.o.

Technická informácia

KAMEN PROTECT

Vodoodpudivý silikónový hydrofóbny náter na kameň a tehly



Všeobecné poznámky:

Technické hodnoty sa vzťahujú na základné produkty. Tónovanie produktu môže mať za následok drobné odchýlky v jednotlivých technických charakteristikách. V závislosti od vlastností podkladu a spôsobu aplikácie produktu sú možné drobné odchýlky v odtieni oproti vzorkovnici. Pred aplikáciou je potrebné odtieň produktu skontrolovať na menšom testovacom podklade, nakoľko nebudeme môcť akceptovať žiadne následné reklamácie. Pred použitím materiálu je kupujúci povinný skontrolovať odtieň produktu a ak zistí akúkoľvek nezgodu produktu, je povinný zastaviť inštaláciu materiálu a kontaktovať výrobcu, inak reklamácia nebude akceptovaná.

Technické údaje sú výsledkom našich technických a skúsenostných znalostí a sú poskytované s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky pri práci s produktmi Chromos-Svjetlost. Údaje neobsahujú žiadnu právnu ani vedľajšiu povinnosť výrobcu, ani nezbavujú používateľa povinnosti skontrolovať vhodnosť produktu na konkrétny účel. Vzhľadom na použitie prírodných surovín v našich produktoch sú v jednotlivých dodávkach možné drobné odchýlky od určitých hodnôt. Pri aplikácii na podklady, ktoré nie sú uvedené v sprievodnej dokumentácii, je potrebné konzultovať s výrobcom. Výrobca si vyhradzuje právo na akékoľvek následné zmeny v technickom liste. Platné je iba najnovšie vydanie. Aktualizované technické listy sú k dispozícii na webovej stránke www.chromos-svjetlost.hr alebo si ich môžete vyžiadať od výrobcu prostredníctvom nižšie uvedenej kontaktnej e-mailovej adresy. Pre podrobnejšie informácie kontaktujte náš technický servis. Pred použitím si prečítajte bezpečnostné štítky na obale výrobku, pričom bezpečnostné a technické listy sú k dispozícii na požiadanie.

Apríl 2025.

Systém manažérstva kvality a ochrany životného prostredia certifikovaný spoločnosťou

TÜV Nord;

Číslo certifikátu: 44 100 134668 / 44 104 134668

