

Technická informácia

KEMODUR S

základný náter



Typ výrobku:	Základný náter KEMODUR S je jednozložkový, rýchloschnúci základný náter na báze kombinácie modifikovaných alkydových a fenolových živíc, obsahujúci antikorózne pigmenty. Vyznačuje sa vynikajúcou príľnavosťou k rôznym kovovým povrchom a dobrými mechanickými vlastnosťami. Môže sa použiť ako základný náter na antikoróziu ochranu oceľových, pozinkovaných a hliníkových povrchov.			
Popis výrobku:	Oxidovo červená, sivá			
Vzhľad:	Matný			
Hustota:	1,6 – 1,8 kg/L (EN ISO 2811-1)			
Riedenie:	Nitro riedidlo			
Obsah pevných látok:	80 ± 2 % hmotnostne, 60 ± 2 % objemu (EN ISO 3251)			
Obsah VOC:	VOC kategória a limitné hodnoty: A(i), 500 g/L ; produkt obsahuje: max 450 g/L (EN ISO 11890-1)			
Schnutie:	teplota povrchu (°C)	suchý na dotyk (minúty)	úplne suchý (minúty)	interval medzi nátermi
				min. (minúty) max. (dni)
	20	20	60	20 -
Hrúbka a výdatnosť náteru:		hrúbka suchej vrstvy (µm)	Hrúbka mokrej vrstvy (µm)	teoretická výdatnosť (m²/l)
	hraničné	30 – 60	50 – 100	20,0 – 10,0
	odporúčané	40	65	15,0
Pracovné podmienky:	teplota vzduchu: min. +5 °C relatívna vlhkosť vzduchu: max. 85 % teplota povrchu: min. 3 °C nad rosným bodom			
Príprava substrátu:	Kovový povrch je potrebné očistiť, obrúsiť, odmasťiť a vysušiť.			
Aplikácia produktu:	Pred použitím farbu dobre premiešajte! Náter je možné nanášať v dvoch vrstvách striekaním, máčaním, štetcom alebo valčekom. Striekanie alebo máčanie vyžaduje teplotu náteru 15 °C alebo vyššiu. Odporúča sa riediť náter riedidlom o 15 – 20 %. Nanášanie štetcom alebo valčekom vyžaduje viac vrstiev na dosiahnutie optimálnej hrúbky náteru, preto je vhodnejšie pre menšie plochy. Odporúča sa riediť náter riedidlom o 5 – 10 %. Rozsah hrúbok suchej vrstvy sa môže líšiť v závislosti od oblasti aplikácie náteru, čo môže viesť k odchýlkam od uvedených hodnôt krytia a medzivrstvových intervalov. Po použití obal pevne uzavrite a použité náradie dôkladne umyte v uvedenom riedidle. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte technického poradcu spoločnosti Chromos-Svjetlost.			
Skladovanie:	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25 °C.			
Manipulácia so zvyškami produktu a obalmi:	Z obalu úplne vyprázdnite jeho obsah. Odovzdajte ho na recyklačnom dvore. Právnické osoby ho odovzdajú ako obalový odpad oprávnenému zberateľovi.			
Doba použitia:	3 roky od uvedeného dátumu výroby v neotvorenom balení.			

Technická informácia

KEMODUR S

základný náter



Certifikáty:	Pre každú výrobnú šaržu sa predkladá príslušná dokumentácia.
Kontrola kvality:	Kvalitatívne charakteristiky produktu sú určené internými výrobnými špecifikáciami a európskymi a chorvátskymi normami. Produkt je pod neustálym dohľadom výrobnej kontroly kvality spoločnosti Chromos-Svjetlost d.o.o.
Všeobecné poznámky:	Pred použitím materiálu je kupujúci povinný skontrolovať kvalitu produktu a ak zistí akúkoľvek nezhodu produktu, je povinný zastaviť inštaláciu materiálu a kontaktovať výrobcu, inak reklamácia nebude akceptovaná. Technické údaje sú výsledkom našich technických a skúsenostných znalostí a sú poskytované s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky pri práci s produktmi CHROMOS-SVJETLOST. Údaje neobsahujú žiadnu právnu ani vedľajšiu povinnosť výrobcu, ani nezbavujú používateľa povinnosti skontrolovať vhodnosť produktu na konkrétny účel. Vzhľadom na použitie prírodných surovín v našich produktoch sú v jednotlivých dodávkach možné drobné odchýlky od určitých hodnôt. Pri aplikácii na podklady, ktoré nie sú uvedené v sprievodnej dokumentácii, je potrebné konzultovať s výrobcou. Výrobca si vyhradzuje právo na akékoľvek následné zmeny v technickom liste. Platné je iba najnovšie vydanie. Aktualizované technické listy sú k dispozícii na webovej stránke www.chromos-svjetlost.hr alebo si ich môžete vyžiadať od výrobcu prostredníctvom nižšie uvedenej kontaktnej e-mailovej adresy. Pre podrobnejšie informácie kontaktujte náš technický servis. Pred použitím si prečítajte bezpečnostné štítky na obale výrobku, pričom bezpečnostné a technické listy sú k dispozícii na požiadanie.

Apríl 2025.

System manažerstva kvality a ochrany životného prostredia certifikovaný spoločnosťou TÜV Nord;

Číslo certifikátu: 44 100 134668 / 44 104 134668

