

Technická informácia

KEMOLUX základná farba

základný náter



Typ výrobku: Základný náter KEMOLUX AK je jednozložkový základný náter na báze alkydovej živice, ktorý obsahuje antikorózne pigmenty.

Vyznačuje sa vynikajúcou priľnavosťou k rôznym kovovým povrchom, dobrými mechanickými vlastnosťami a tepelnou stabilitou do 120 °C.

Môže sa použiť ako základný náter na antikoróziu ochranu rôznych kovových konštrukcií.

Popis výrobku: Oxidovo červená, sivá

Vzhľad: Polomatný

Hustota: 1,3 – 1,4 kg/L (EN ISO 2811-1)

Riedenie: Syntetické riedidlo

Obsah pevných látok: 76 ± 1 % hmotnostne, 56 ± 1 % objemovo (EN ISO 3251)

Obsah VOC: VOC kategória a limitné hodnoty:

A(i), 500 g/L ; produkt obsahuje: max 450 g/L (EN ISO 11890-1)

Schnutie:

teplota povrchu (°C)	suchý na dotyk (minúty)	úplne suchý (minúty)	interval medzi nátermi	
			min. (minúty)	max. (dni)
20	4	24	10	14

Hrúbka a výdatnosť náteru:

	hrúbka suchej vrstvy (µm)	hrúbka mokrej vrstvy (µm)	teoretická výdatnosť (m ² /l)
odporúčané	30	55	10-12

Pracovné podmienky:

teplota vzduchu: min. +5 °C

relatívna vlhkosť vzduchu: max. 85 %

teplota povrchu: min. 3 °C nad rosným bodom

Príprava substrátu:

Kovový povrch je potrebné očistiť, obrúsiť, odmasť a vysušiť.

POZNÁMKA: Neodporúča sa používať nátery s antikoróznymi pigmentmi na konštrukciách, ktoré budú počas prevádzky ponorené.

Aplikácia produktu:

Pred použitím farbu dobre premiešajte!

Náter je možné nanášať v dvoch vrstvách striekaním, máčaním, štetcom alebo valčekom.

Striekanie alebo máčanie vyžaduje teplotu náteru 15 °C alebo vyššiu. Odporúča sa riediť náter riedidlom o 15 – 20 %.

Nanášanie štetcom alebo valčekom vyžaduje viac vrstiev na dosiahnutie optimálnej hrúbky náteru, preto je vhodnejšie pre menšie plochy. Odporúča sa riediť náter riedidlom o 5 – 10 %.

Rozsah hrúbok suchej vrstvy sa môže líšiť v závislosti od oblasti aplikácie náteru, čo môže viesť k odchýlkam od uvedených hodnôt krytia a medzivrstvových intervalov.

Po použití obal pevne uzavrite a použité náradie dôkladne umyte v uvedenom riedidle.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte technického poradcu spoločnosti Chromos-Svjetlost.

Skladovanie:

Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25 °C.

Technická informácia

KEMOLUX základná farba

základný náter



Manipulácia so zvyškami produktu a obalmi:	Z obalu úplne vyprázdnite jeho obsah. Odovzdajte ho na recyklačnom dvore. Právnické osoby ho odovzdajú ako obalový odpad oprávnenému zberateľovi.
Doba použitia:	5 roky od uvedeného dátumu výroby v neotvorenom balení.
Certifikáty:	Pre každú výrobnú šaržu sa predkladá príslušná dokumentácia.
Kontrola kvality:	Kvalitatívne charakteristiky produktu sú určené internými výrobnými špecifikáciami a európskymi a chorvátskymi normami. Produkt je pod neustálym dohľadom výrobnej kontroly kvality spoločnosti Chromos-Svjetlost d.o.o.
Všeobecné poznámky:	Pred použitím materiálu je kupujúci povinný skontrolovať kvalitu produktu a ak zistí akúkoľvek nezhodu produktu, je povinný zastaviť inštaláciu materiálu a kontaktovať výrobcu, inak reklamácia nebude akceptovaná. Technické údaje sú výsledkom našich technických a skúsenostných znalostí a sú poskytované s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky pri práci s produktmi CHROMOS-SVJETLOST. Údaje neobsahujú žiadnu právnu ani vedľajšiu povinnosť výrobcu, ani nezbavujú používateľa povinnosti skontrolovať vhodnosť produktu na konkrétny účel. Vzhľadom na použitie prírodných surovín v našich produktoch sú v jednotlivých dodávkach možné drobné odchýlky od určitých hodnôt. Pri aplikácii na podklady, ktoré nie sú uvedené v sprievodnej dokumentácii, je potrebné konzultovať s výrobcom. Výrobca si vyhradzuje právo na akékoľvek následné zmeny v technickom liste. Platné je iba najnovšie vydanie. Aktualizované technické listy sú k dispozícii na webovej stránke www.chromos-svjetlost.hr alebo si ich môžete vyžiadať od výrobcu prostredníctvom nižšie uvedenej kontaktnej e-mailovej adresy. Pre podrobnejšie informácie kontaktujte náš technický servis. Pred použitím si prečítajte bezpečnostné štítky na obale výrobku, pričom bezpečnostné a technické listy sú k dispozícii na požiadanie.

Apríl 2025.

Systém manažérstva kvality a ochrany životného prostredia certifikovaný spoločnosťou TÜV Nord;

Číslo certifikátu: 44 100 134668 / 44 104 134668

