

Technická informácia

KEMOLUX lodný lak

Vysokokvalitný náter dreva



Typ výrobku:	Lodný lak je bezfarebný na vzduchu schnúci lak na báze alkydových živíc. Odporúčame ho použiť na nové alebo už lakované drevo na vnútorných aj vonkajších povrchoch nad vodnou hladinou.
Použitie:	KEMOLUX lodný lak sa používa ako vrchný náter na drevo
Popis výrobku:	Bezfarebný lesklý alebo matný
Vlastnosti produktu:	Mechanicky odolný náter Odolný voči vysokej vlhkosti a veľkým teplotným rozdielom Jednoduchá aplikácia
Riedenie:	SYNTETICKÉ RIEDIDLO – do max. 10 % (v závislosti od spôsobu aplikácie)
Výdatnosť:	9-11 m ² /l v jednej vrstve na hladkom povrchu, s hrúbkou suchej vrstvy 30 µm
Hustota:	0,9 (EN ISO 2811-1)
Obsah pevných látok:	47±2 % hmotnostne(EN ISO 3251)
Obsah VOC:	VOC kategória a limitné hodnoty: A(e), 400 g/L; produkt obsahuje: max 399 g/L (EN ISO 11890-1)
Pracovné podmienky:	Teplota vzduchu, materiálu a podkladu počas spracovania musí byť vyššia ako +10 °C a nižšia ako +25 °C a relatívna vlhkosť vzduchu musí byť nižšia ako 75 %.
Príprava substrátu:	Povrch musí byť úplne suchý, čistý, bez prachu, plesní a iných cudzích telies. Starý náter, ktorý nie je dobre priľnutý, musí byť mechanicky odstránený. Nové drevo musí byť predtým impregnované ULTRA LÁNOVÝM OLEJOVÝM LAKOM alebo ULTRA IMPREGNÁOU, všetko podľa pokynov výrobcu.
Aplikácia produktu:	Pred použitím premiešajte materiál v originálnom obale. Staré nátery by mali byť pred renováciou jemne prebrúsené brúsnym papierom a dôkladne oprášené. Nanáša sa na suchý, čistý a bezprašný povrch štetcom alebo valčekom (bez riedenia) a striekaním alebo namáčaním (riedené 10 % riedidla) v 2 – 3 vrstvách. Odporúča sa hrúbka suchej vrstvy 30 µm na vrstvu. Rôzne výrobné šarže, ako aj produkty tónované v systéme TOP MIX, musia byť pred použitím egalizované. Na použitie si pripravte množstvo produktu dostatočné na spracovanie jedného povrchu, zvyšok skladujte v tesne uzavretom originálnom obale. Ihneď po ukončení práce umyte náradie syntetickým riedidlom. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte technického poradcu spoločnosti Chromos-Svjetlost.
Schnutie:	Náter je úplne suchý po 8-12 hodinách (20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti). V závislosti od poveternostných podmienok sa toto obdobie môže predĺžiť.
Interval medzi nátermi:	Minimálne: 16 h / 20 °C, s relatívnou vlhkosťou 65 % a dobrým vetraním. Maximálne: 1 – 2 týždne. Ak sa tento čas prekročí, povrch náteru by sa mal pre lepšiu priľnavosť ďalšej vrstvy jemne prebrúsiť brúsnym papierom (drôtenou kefou).
Bezpečnostné opatrenia:	Uchovávať mimo dosahu zdrojov tepla a zapálenia. Používajte neiskriace nástroje. Zabráňte úniku a rozliatiu do vodných tokov a kanalizačných systémov. Neskladujte žiadne nástroje ani stroje, ktoré môžu produkovať iskry. Vyhýbajte sa teplu, iskrám, statickej elektrine a plameňu. Uchovávať mimo dosahu detí. Noste ochranné prostriedky. Pred použitím si prečítajte kartu bezpečnostných údajov o výrobku.
Skladovanie:	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25 °C.

Technická informácia

KEMOLUX lodný lak

Vysokokvalitný náter dreva



Manipulácia so zvyškami produktu a obalmi:	Z obalu úplne vyprázdnite jeho obsah. Odovzdajte ho na recyklačnom dvore. Právnické osoby ho odovzdajú ako obalový odpad oprávnenému zberateľovi.
Doba použitia:	V neotvorenom balení, 5 rokov od dátumu výroby.
Kontrola kvality:	Kvalitatívne charakteristiky produktu sú určené internými výrobnými špecifikáciami a európskymi a chorvátskymi normami. Produkt je pod neustálym dohľadom výrobné kontroly kvality spoločnosti Chromos-Svjetlost d.o.o.
Všeobecné poznámky:	Pred použitím materiálu je kupujúci povinný skontrolovať kvalitu výrobku a ak zistí akúkoľvek nezuhu výrobku, je povinný zastaviť inštaláciu materiálu a kontaktovať výrobcu, inak reklamácia nebude akceptovaná. Technické údaje sú výsledkom našich technických a skúsenostných znalostí a sú poskytované s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST. Údaje neobsahujú žiadnu zákonnú ani vedľajšiu povinnosť výrobcu, ani nezbavujú používateľa povinnosti skontrolovať vhodnosť výrobku na konkrétny účel. Vzhľadom na použitie prírodných surovín v našich výrobkoch sú v jednotlivých dodávkach možné menšie odchýlky od uvedených hodnôt. Pri aplikácii na povrchy, ktoré nie sú uvedené v sprievodnej dokumentácii, je potrebné konzultovať s výrobcom. Výrobca si vyhradzuje právo na akékoľvek následné zmeny v technickom liste. Platné je iba najnovšie vydanie. Aktualizované technické listy nájdete na webovej stránke www.chromos-svjetlost.hr alebo si ich môžete vyžiadať od výrobcu prostredníctvom nižšie uvedenej kontaktnej e-mailovej adresy. Pre všetky podrobné informácie kontaktujte náš technický servis. Pred použitím si prečítajte bezpečnostné štítky na obale výrobku, pričom karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na požiadanie.

Apríl 2025.

Systém manažérstva kvality a ochrany životného prostredia certifikovaný spoločnosťou TÜV Nord;
Číslo certifikátu: 44 100 134668 / 44 104 134668

