

Technická informácia

PREMIUM GLET

Disperzná hmota na vyrovnávanie vnútorných stien



Typ výrobku:	Prírodná biela pastovitá disperzná hmota na jemné vyhladenie vnútorných stenových a stropných povrchov, vyplnenie malých priehlbín, trhlín a dier v podklade. Pripravená na použitie.				
Použitie:	Používa sa na stavebné podklady ako sú: jemné minerálne omietky, vláknocementové a sadrokartónové dosky, drevotriesky, betón (najmenej 1 mesiac starý), neomietnuté pórobetónové steny.				
Hustota:	1,5–1,65 kg/l (EN ISO 2811-1) .				
Obsah pevných látok:	70±1 % (EN ISO 3251).				
Obsah VOC:	VOC kategória a limitné hodnoty: A(a), 30 g/L; produkt obsahuje: max 3 g/L (EN ISO 11890-1).				
Výdatnosť:	0,5 – 0,75 kg/m ² na mm hrúbky vrstvy (v závislosti od drsnosti povrchu).				
Vlastnosti produktu podľa normy EN 15824:	<table border="1"> <tr> <td>Príľnavosť</td><td>≥ 0,3 MPa</td></tr> <tr> <td>Tepelná vodivosť</td><td>0,76 W/mK</td></tr> </table>	Príľnavosť	≥ 0,3 MPa	Tepelná vodivosť	0,76 W/mK
Príľnavosť	≥ 0,3 MPa				
Tepelná vodivosť	0,76 W/mK				
Optimálna hrúbka vrstvy:	1 – 2 mm v jednej vrstve, maximálne 3 mm v dvoch vrstvách.				
Pracovné podmienky:	Teplota vzduchu, materiálu a podkladu počas spracovania musí byť vyššia ako +5 °C a nižšia ako +30 °C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80 %. Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu predlžujú dobu tuhnutia a môžu spôsobiť nerovnomerné zmeny odtieňa. Vysoké teploty v lete skracujú dobu schnutia materiálu.				
Príprava substrátu:	Podklad musí byť suchý, pevný, čistý, bez námrazy, výkvetov a zvyškov debniaceho oleja. Pre spevnenie podkladu a zabezpečenie trvalej väzby medzi podkladom a stierkovou hmotou je potrebné napenetrovať slabo savé podklady (napr. staré dokončovacie omietky, staré nátery, hladký betón atď.) univerzálnym penetračným náterom Simpra impregnovaným vodou zriedeným v pomere 1:3. Prémiový tmel je možné nanášať 6 hodín po impregnácii podkladu za normálnych podmienok teploty a relatívnej vlhkosti (T = 20 °C, rel. vlhkosť = 65 %).				
Aplikácia produktu:	Aplikuje sa v 1-2 vrstvách v závislosti od rovnosti povrchu. Materiál naneste nerezovým hladidlom na povrch, prebytočný materiál odstráňte tiež oceľovým hladidlom a ihneď povrch jemne uhladzte. Po schnutí prvej vrstvy, ktoré trvá minimálne 24 hodín, odporúčame povrch krúživými pohybmi prebrúsiť brúsnym papierom ručne alebo strojovo a odstrániť prach. Naneste druhú vrstvu tmelu, uhladzte ju a po zaschnutí povrch opäť prebrúste jemným brúsnym papierom (strojové alebo ručné brúsenie, odporúčanie brúsneho papiera č. 220) a odstráňte prach. Pri strojovej aplikácii naneste tmelovú hmotu striekaním, dobre ju rozotrite po povrchu a ihneď ju jemne uhladzte kovovým hladidlom, nanášajte v dvoch vrstvách. V prípade potreby pred strojovou aplikáciou tmel zriedte 3 % vody a dobre premiešajte. Disperzné nátery je možné nanášať na úplne vyschnutú, prebrúsenú, uprášenú a impregnovanú finálnu vrstvu tmelu. Pri vykonávaní prác dodržiavajte platné stavebné predpisy. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte obchodného a technického poradcu spoločnosti Chromos-Svjetlost.				
Interval medzi nátermi:	Interval medzi nátermi je za normálnych podmienok teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu cca 12 hodín (T = 20 °C, rel. vl = 65 %).				
Údržba vnútorných stien:	Povrchy utrite z prachu a menej odolné nečistoty očistite jemným trením vlhkou handričkou. Na povrchoch, z ktorých nie je možné odstrániť nečistoty alebo škvrny, je potrebné vykonať premaľovanie (nový dvojvrstvový náter farby, vid' príprava materiálu).				
Skladovanie:	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 °C – 25 °C. V zimných podmienkach chráňte pred mrazom.				

Technická informácia

PREMIUM GLET

Disperzná hmota na vyrovnávanie vnútorných stien



Manipulácia so zvyškami produktu a obalmi:	Z obalu úplne vyprázdňte jeho obsah. Odovzdajte ho na recyklačnom dvore. Právnické osoby ho odovzdajú ako obalový odpad oprávnenému zberateľovi.
Doba použitia:	V neotvorenom balení 1 rok.
Kontrola kvality:	Kvalitatívne charakteristiky produktu sú určené internými výrobnými špecifikáciami a európskymi a chorvátskymi normami. Produkt je pod neustálym dohľadom výrobné kontroly kvality spoločnosti Chromos-Svjetlost d.o.o.
Všeobecné poznámky:	Pred použitím materiálu je kupujúci povinný skontrolovať odtieň produktu a ak zistí akúkoľvek nezhodu produktu, je povinný zastaviť inštaláciu materiálu a kontaktovať výrobcu, inak reklamácia nebude akceptovaná. Technické údaje sú výsledkom našich technických a skúsenostných znalostí a sú poskytované s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky pri práci s produktmi Chromos-Svjetlost. Údaje neobsahujú žiadnu právnu ani vedľajšiu povinnosť výrobcu, ani nezbavujú používateľa povinnosti skontrolovať vhodnosť produktu na konkrétny účel. Vzhľadom na použitie prírodných surovín v našich produktoch sú v jednotlivých dodávkach možné drobné odchýlky od určitých hodnôt. Pri aplikácii na podklady, ktoré nie sú uvedené v sprievodnej dokumentácii, je potrebné konzultovať s výrobcom. Výrobca si vyhradzuje právo na akékoľvek následné zmeny v technickom liste. Platné je iba najnovšie vydanie. Aktualizované technické listy sú k dispozícii na webovej stránke www.chromos-svjetlost.hr alebo si ich môžete vyžiadať od výrobcu prostredníctvom nižšie uvedenej kontaktnej e-mailovej adresy. Pre podrobnejšie informácie kontaktujte náš technický servis. Pred použitím si prečítajte bezpečnostné štítky na obale výrobku, pričom bezpečnostné a technické listy sú k dispozícii na požiadanie.

Apríl 2025.

Systém manažérstva kvality a ochrany životného prostredia certifikovaný spoločnosťou

TÜV Nord;

Číslo certifikátu: 44 100 134668 / 44 104 134668

