

Technická informácia

ULTRA FERMEŽ ĽANOVÁ

Olejový náter na drevo



Typ výrobku:	ULTRA FERMEŽ ĽANOVÁ sa vyrába spracovaním rafinovaného ľanového oleja s pridaním urýchľovačov schnutia (sikatív).
Použitie:	ULTRA FERMEŽ ĽANOVÁ sa používa ako impregnačný a náterový prostriedok na drevo a ako spojivo pri výrobe iných náterov.
Popis výrobku:	ULTRA FERMEŽ ĽANOVÁ
Vlastnosti produktu:	Priehľadný náter Ľahko sa nanáša a ľahko sa obnovuje Vynikajúca príľnavosť k podkladu
Riedenie:	Riedenie nie je potrebné. Náradie je možné očistiť syntetickým riedidlom.
Výdatnosť:	5 - 15 m ² /l v jednej vrstve, v závislosti od savosti a stupňa spracovania dreva a spôsobu aplikácie.
Hustota:	0,90 – 0,95 kg/l (EN ISO 2811-1).
Obsah pevných látok:	98,5 % hmotnostne (EN ISO 3251).
Obsah VOC:	VOC kategória a limitné hodnoty: A(g), 350 g/L; produkt obsahuje: max 15 g/L (EN ISO 11890-1).
Pracovné podmienky:	Teplota vzduchu, materiálu a podkladu počas spracovania musí byť vyššia ako +10 °C a nižšia ako +25 °C a relatívna vlhkosť je nižšia ako 75 %.
Príprava substrátu:	Podklad musí byť úplne suchý, hladký, čistý, bez prachu, mastných škvŕn, plesní a iných cudzích telies. Starý náter, ktorý nie je dobre príľnutý, sa musí odstrániť mechanicky.
Aplikácia produktu:	Pred použitím premiešajte materiál v originálnom obale. Nové drevo, ktoré má byť chránené ULTRA FERMEŽ ĽANOVÁ, by malo byť dobre vysušené (maximálne 12 % vlhkosti) a dôkladne povrchovo ošetrené. Staré nátery iných typov (napr. olejové farby, laky) by mali byť pred použitím ULTRA FERMEŽ ĽANOVÁ odstránené až na holé drevo. ULTRA FERMEŽ ĽANOVÁ sa môže nanášať štetcom, valčekom, namáčacím prostriedkom alebo špongiou na čisté, ošetrené drevo v 1 až 2 vrstvách. ULTRA FERMEŽ ĽANOVÁ sa nanáša na povrch a po 15 – 20 minútach dbajte na odstránenie prebytočného oleja, ktorý sa nevstrebá. Prebytočný olej by sa mal odstrániť čistou, suchou, savou handričkou alebo papierom a povrch by sa mal utrieť alebo vyleštiť. Ak sa z povrchu neodstráni všetok prebytočný olej, farebné lesklé zvyšky vyschnú a pokazia požadovaný rovnomerný, hodvábný lesk. Na použitie si pripravte množstvo výrobku postačujúce na spracovanie jedného povrchu, zvyšok skladujte v dobre uzavretom originálnom obale. Náchylné k samovznieteniu! Namočené tkaniny sa môžu vznietiť bez prítomnosti zdroja zapálenia, preto ich po použití treba namočiť do vody alebo spáliť! Ihneď po dokončení práce umyte náradie syntetickým riedidlom. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte obchodného a technického poradcu spoločnosti Chromos-Svjetlost.
Schnutie:	Náter je suchý na dotyk po 12 hodinách (20 °C a relatívna vlhkosť vzduchu 65 %). Úplné schnutie náteru 6–12 h (20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti). V závislosti od poveternostných podmienok sa môže uvedená doba predĺžiť.
Interval medzi nátermi:	Minimálne: 12-24 h/ 20 °C, pri 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu a dobrej ventilácii. Maximálne: 1-2 týždne. Ak sa tento čas prekročí, povrch náteru by sa mal jemne prebrúsiť brúsnym papierom, aby sa zlepšila príľnavosť ďalšej vrstvy.
Bezpečnostné opatrenia:	Uchovávať mimo dosahu zdrojov tepla a zapálenia. Používajte neiskriace nástroje. Zabráňte úniku a rozliatiu do vodných tokov a kanalizačných systémov. Neskladujte žiadne nástroje ani

Technická informácia

ULTRA FERMEŽ ĽANOVÁ

Olejový náter na drevo



	stroje, ktoré môžu produkovať iskry. Vyhýbajte sa teplu, iskrám, statickej elektrine a plameňu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné prostriedky. Pred použitím si prečítajte kartu bezpečnostných údajov o výrobku.
Skladovanie:	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 °C – 25 °C. V zimných podmienkach chráňte pred mrazom.
Manipulácia so zvyškami produktu a obalmi:	Z obalu úplne vyprázdňte jeho obsah. Odovzdajte ho na recyklačnom dvore. Právnické osoby ho odovzdajú ako obalový odpad oprávnenému zberateľovi.
Doba použitia:	V neotvorenom obale neobmedzene dlho od dátumu výroby.
Kontrola kvality:	Kvalitatívne charakteristiky produktu sú určené internými výrobnými špecifikáciami a európskymi a chorvátskymi normami. Produkt je pod neustálym dohľadom výrobnéj kontroly kvality spoločnosti Chromos-Svjetlost d.o.o.
Všeobecné poznámky:	Pred použitím materiálu je kupujúci povinný skontrolovať kvalitu produktu a ak zistí akúkoľvek nezhodu produktu, je povinný zastaviť inštaláciu materiálu a kontaktovať výrobcu, inak reklamácia nebude akceptovaná. Technické údaje sú výsledkom našich technických a skúsenostných znalostí a sú poskytované s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky pri práci s produktmi CHROMOS-SVJETLOST. Údaje neobsahujú žiadnu právnu ani vedľajšiu povinnosť výrobcu, ani nezavádzajú používateľa povinnosti skontrolovať vhodnosť produktu na konkrétny účel. Vzhľadom na použitie prírodných surovín v našich produktoch sú v jednotlivých dodávkach možné drobné odchýlky od určitých hodnôt. Pri aplikácii na podklady, ktoré nie sú uvedené v sprievodnej dokumentácii, je potrebné konzultovať s výrobcom. Výrobca si vyhradzuje právo na akékoľvek následné zmeny v technickom liste. Platné je iba najnovšie vydanie. Aktualizované technické listy sú k dispozícii na webovej stránke www.chromos-svjetlost.hr alebo si ich môžete vyžiadať od výrobcu prostredníctvom nižšie uvedenej kontaktnej e-mailovej adresy. Pre podrobnejšie informácie kontaktujte náš technický servis. Pred použitím si prečítajte bezpečnostné štítky na obale výrobku, pričom bezpečnostné a technické listy sú k dispozícii na požiadanie.

Apríl 2025.

Systém manažérstva kvality a ochrany životného prostredia certifikovaný spoločnosťou TÜV Nord;

Číslo certifikátu: 44 100 134668 / 44 104 134668

