

Technická informácia

ULTRA LAZURIT

Tenkovrstvový lazúrový náter na drevo



Typ výrobku:	ULTRA LAZURIT je transparentný ochranný dekoratívny náter na drevo v interiéroch a exteriéroch. Je vyrobený na báze vysoko kvalitného alkydového pojiva, pigmentov a iných zložiek, ktoré chránia drevo pred poveternostnými vplyvmi. Zároveň mu dávajú vďaka veľkému počtu ponúkaných odtieňov ušľachtilý vzhľad. Po nátere zostane štruktúra dreva viditeľná.
Použitie:	ULTRA LAZURIT vo farbe sa používa na ochranu vnútorných a vonkajších stavebných tesárskych prvkov: dvere, žalúzie, fasády, podkrovia, balkónové drevené ploty, stenové a stropné panely atď. Bezfarebný ULTRA LAZURIT by sa nemal používať ako samostatný náter pre vonkajšie práce! Farby ULTRA LAZURIT je možné miešať, aby sa dosiahol požadovaný odtieň. ULTRA LAZURIT neobsahuje fungicídy a insekticídy, preto je ako prvý náter (podklad) pre vonkajšie práce potrebný ULTRA LAZURIT BASE (fungicíd) alebo ULTRA IMPREGNA (fungicíd a insekticíd).
Popis výrobku:	Vyrába sa v nasledujúcich odtieňoch: 01 biela, 02 bezfarebná, 03 jedľa, 04 buk, 05 dub, 06 borovica, 07 smrekovec, 08 mahagón, 09 teak, 10 zelená, 11 olivová, 12 orech, 13 palisander, 14 eben. Výsledný odtieň môže byť ovplyvnený druhom a vekom natieraného dreva, počtom nanesených vrstiev, spôsobom spracovania dreva a (ne)použitím impregnácie. Odporúča sa otestovať požadovanú aplikáciu na malej časti dreva.
Vlastnosti produktu:	Priehľadný náter Matný náter
Riedenie:	Riedenie nie je potrebné. Náradie je možné očistiť syntetickým riedidlom.
Výdatnosť:	10-12 m ² /l v jednej vrstve, v závislosti od savosti a stupňa spracovania dreva a spôsobu aplikácie.
Hustota:	0,84 – 0,88 kg/l (EN ISO 2811-1).
Obsah pevných látok:	25 – 30 %, v závislosti od odtieňa (EN ISO 3251).
Obsah VOC:	VOC kategória a limitné hodnoty: A(f), 700 g/L; produkt obsahuje: max 660 g/L (EN ISO 11890-1).
Pracovné podmienky:	Teplota vzduchu, materiálu a podkladu počas spracovania musí byť vyššia ako +10 °C a nižšia ako +25 °C a relatívna vlhkosť je nižšia ako 75 %.
Príprava substrátu:	Povrch musí byť úplne suchý, hladký, čistý, bez prachu, mastných škvŕn, plesní a iných cudzích teliesok. Odstráňte starý náter, ktorý nie je mechanicky dobre priľnutý. Následne v prípade potreby naneste na povrch ULTRA LAZURIT BASE (fungicíd) alebo ULTRA IMPREGN (fungicíd a insekticíd), všetko podľa pokynov výrobcu.
Aplikácia produktu:	Pred použitím premiešajte materiál v originálnom obale. Nové drevo, ktoré sa má chrániť systémom ULTRA LAZURIT, by malo byť dobre vysušené (maximálne 12 % vlhkosti) a dôkladne povrchovo ošetrované. Staré laky by mali byť pred obnovou jemne prebrúsené brúsnym papierom a dôkladne oprášené. Staré nátery iných typov (napr. olejové farby, laky) by mali byť pred použitím systému ULTRA LAZURIT odstránené až na holé drevo. Farebný ULTRA LAZURIT sa môže nanášať štetcom, valčekom alebo špongiou 12 až 24 hodín po nanesení ULTRA LAZURIT BASE alebo ULTRA IMPREGNE na čisté, ošetrované drevo. Farebný ULTRA LAZURIT sa nanáša na impregnovaný podklad v 1 – 3 vrstvách v závislosti od požadovanej intenzity farby a vystavenia poveternostným vplyvom. Odporúča sa hrúbka suchej vrstvy 30 µm na vrstvu. Rôzne výrobné šarže je potrebné pred použitím egalizovať. Na použitie si pripravte množstvo výrobku postačujúce na spracovanie jedného povrchu, zvyšok skladujte v dobre uzavretom originálnom obale. Ihneď po dokončení práce umyte náradie syntetickým riedidlom.

Technická informácia

ULTRA LAZURIT

Tenkovrstvový lazúrový náter na drevo

	V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte obchodného a technického poradcu spoločnosti Chromos-Svjetlost.
Schnutie:	Suchý na dotyk: 6-8 h (20 °C i relatívna vlhkosť 65 %), Úplne suchý: 16 h. V závislosti od odtieňa, hrúbky náteru, typu podkladu a poveternostných podmienok sa môže uvedená doba predĺžiť.
Interval medzi nátermi:	Minimálne: 12-24 h/ 20 °C, pri 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu a dobrej ventilácii. Maximálne: 1-2 týždne. Ak sa tento čas prekročí, povrch náteru by sa mal jemne prebrúsiť brúsnym papierom, aby sa zlepšila príľnavosť ďalšej vrstvy.
Bezpečnostné opatrenia:	Uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla a zapálenia. Používajte neiskriace nástroje. Zabráňte úniku a rozliatiu do vodných tokov a kanalizačných systémov. Neskladujte žiadne nástroje ani stroje, ktoré môžu produkovať iskry. Vyhýbajte sa teplu, iskrám, statickej elektrine a plameňu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné prostriedky. Pred použitím si prečítajte kartu bezpečnostných údajov o výrobku.
Skladovanie:	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 °C – 25 °C. V zimných podmienkach chráňte pred mrazom.
Manipulácia so zvyškami produktu a obalmi:	Z obalu úplne vyprázdňte jeho obsah. Odovzdajte ho na recyklačnom dvore. Právnické osoby ho odovzdajú ako obalový odpad oprávnenému zberateľovi.
Doba použitia:	V neotvorenom balení, 5 rokov od dátumu výroby.
Kontrola kvality:	Kvalitatívne charakteristiky produktu sú určené internými výrobnými špecifikáciami a európskymi a chorvátskymi normami. Produkt je pod neustálym dohľadom výrobnéj kontroly kvality spoločnosti Chromos-Svjetlost d.o.o.
Všeobecné poznámky:	Pred použitím materiálu je kupujúci povinný skontrolovať kvalitu produktu a ak zistí akúkoľvek nezhodu produktu, je povinný zastaviť inštaláciu materiálu a kontaktovať výrobcu, inak reklamácia nebude akceptovaná. Technické údaje sú výsledkom našich technických a skúsenostných znalostí a sú poskytované s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky pri práci s produktmi CHROMOS-SVJETLOST. Údaje neobsahujú žiadnu právnu ani vedľajšiu povinnosť výrobcu, ani nezavazujú používateľa povinnosti skontrolovať vhodnosť produktu na konkrétny účel. Vzhľadom na použitie prírodných surovín v našich produktoch sú v jednotlivých dodávkach možné drobné odchýlky od určitých hodnôt. Pri aplikácii na podklady, ktoré nie sú uvedené v sprievodnej dokumentácii, je potrebné konzultovať s výrobcom. Výrobca si vyhradzuje právo na akékoľvek následné zmeny v technickom liste. Platné je iba najnovšie vydanie. Aktualizované technické listy sú k dispozícii na webovej stránke www.chromos-svjetlost.hr alebo si ich môžete vyžiadať od výrobcu prostredníctvom nižšie uvedenej kontaktnej e-mailovej adresy. Pre podrobnejšie informácie kontaktujte náš technický servis. Pred použitím si prečítajte bezpečnostné štítky na obale výrobku, pričom bezpečnostné a technické listy sú k dispozícii na požiadanie.
	Apríl 2025. Systém manažérstva kvality a ochrany životného prostredia certifikovaný spoločnosťou TÜV Nord; Číslo certifikátu: 44 100 134668 / 44 104 134668

