

Technická informácia

ULTRA RENOVA



Typ výrobku:	ULTRA RENOVA je lak na zjasnenie tmavých starých a opotrebovaných drevených povrchov. Je vyrobený z vysoko kvalitnej akrylovej živice na vodnej báze, pigmentov, plnív, prísad a vody.
Použitie:	ULTRA RENOVA je určená na stavebné stolárstvo a iné drevené predmety. Je vhodná na vnútorné aj vonkajšie práce. Používa sa ako základný náter v systéme s lazúrou AQUALUX alebo ULTRATON / ULTRATOP.
Popis výrobku:	ULTRA RENOVA
Vlastnosti produktu:	Ekologicky prijateľné Netoxický Nehorľavý Hodvábne lesklý povlak
Riedenie:	Riedenie nie je potrebné. Náradie je možné čistiť vodou.
Výdatnosť:	8-13 m ² /l v jednej vrstve, v závislosti od nasiakavosti a stupňa spracovania dreva a spôsobu aplikácie.
Hustota:	1,1 kg/l (EN ISO 2811-1).
Obsah VOC:	VOC kategória a limitné hodnoty: A(e), 130 g/L; produkt obsahuje: max 10 g/L (EN ISO 11890-1).
Pracovné podmienky:	Teplota vzduchu, materiálu a podkladu počas spracovania musí byť vyššia ako +10 °C a nižšia ako +25 °C a relatívna vlhkosť je nižšia ako 75 %.
Príprava podkladu:	Pred nanosením základného náteru je potrebné povrch riadne pripraviť – musí byť úplne suchý, hladký, čistý, zbavený prachu, mastných škvŕn, plesní a iných cudzorodých látok. Staré nátery, ktoré nie sú dobre priľnuté, je potrebné mechanicky odstrániť.
Aplikácia produktu:	Pred použitím premiešajte materiál v originálnom obale. Staré lazúrové nátery je vhodné pred renováciou jemne prebrúsiť brúsnym papierom a dôkladne odstrániť prach. Náter sa aplikuje neriedený na suchý povrch (s maximálnou vlhkosťou 12 %), čistý a bezprašný, a to štetcom, valčekom alebo striekaním v jednej vrstve. Rôzne výrobné šarže je potrebné pred použitím egalizovať. Na použitie si pripravte množstvo výrobku postačujúce na spracovanie jedného povrchu, zvyšok skladujte v dobre uzavretom originálnom obale. Ihneď po dokončení práce umyte náradie syntetickým riedidlom. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte obchodného a technického poradcu spoločnosti Chromos-Svjetlost.
Schnutie:	Suchý na dotyk: 1-2 h (20 °C i relatívna vlhkosť 65 %), Úplne suchý: 5 h. V závislosti od poveternostných podmienok sa môže uvedená doba predĺžiť.
Interval medzi nátermi:	Minimálne: 3-5 h/ 20 °C, pri 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu a dobrej ventilácii. Maximálne: 1-2 týždne. Ak sa tento čas prekročí, povrch náteru by sa mal jemne prebrúsiť brúsnym papierom, aby sa zlepšila priľnavosť ďalšej vrstvy.
Bezpečnostné opatrenia:	Zabráňte úniku a rozliatiu do vodných tokov a kanalizačných systémov. Zabráňte zamrznutiu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné prostriedky. Pred použitím si prečítajte kartu bezpečnostných údajov o výrobku.
Skladovanie:	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 °C – 25 °C. V zimných podmienkach chráňte pred mrazom.
Manipulácia so zvyškami produktu a obalmi:	Z obalu úplne vyprázdnite jeho obsah. Odovzdajte ho na recyklačnom dvore. Právnické osoby ho odovzdajú ako obalový odpad oprávnenému zberateľovi.
Doba použitia:	V neotvorenom balení, 5 rokov od dátumu výroby.

Technická informácia

ULTRA RENOVA



Kontrola kvality:	Kvalitatívne charakteristiky produktu sú určené internými výrobnými špecifikáciami a európskymi a chorvátskymi normami. Produkt je pod neustálym dohľadom výrobnej kontroly kvality spoločnosti Chromos-Svjetlost d.o.o.
Všeobecné poznámky:	Pred použitím materiálu je kupujúci povinný skontrolovať kvalitu produktu a ak zistí akúkoľvek nezhodu produktu, je povinný zastaviť inštaláciu materiálu a kontaktovať výrobcu, inak reklamácia nebude akceptovaná. Technické údaje sú výsledkom našich technických a skúsenostných znalostí a sú poskytované s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky pri práci s produktmi CHROMOS-SVJETLOST. Údaje neobsahujú žiadnu právnu ani vedľajšiu povinnosť výrobcu, ani nezbavujú používateľa povinnosti skontrolovať vhodnosť produktu na konkrétny účel. Vzhľadom na použitie prírodných surovín v našich produktoch sú v jednotlivých dodávkach možné drobné odchýlky od určitých hodnôt. Pri aplikácii na podklady, ktoré nie sú uvedené v sprievodnej dokumentácii, je potrebné konzultovať s výrobcom. Výrobca si vyhradzuje právo na akékoľvek následné zmeny v technickom liste. Platné je iba najnovšie vydanie. Aktualizované technické listy sú k dispozícii na webovej stránke www.chromos-svjetlost.hr alebo si ich môžete vyžiadať od výrobcu prostredníctvom nižšie uvedenej kontaktnej e-mailovej adresy. Pre podrobnejšie informácie kontaktujte náš technický servis. Pred použitím si prečítajte bezpečnostné štítky na obale výrobku, pričom bezpečnostné a technické listy sú k dispozícii na požiadanie.

Apríl 2025.

Systém manažérstva kvality a ochrany životného prostredia certifikovaný spoločnosťou TÜV Nord;

Číslo certifikátu: 44 100 134668 / 44 104 134668

