

Technická informácia

ULTRATOP LASUR

Hrubovrstvový lazúrovací náter na drevo



Typ výrobku:	ULTRATOP LASUR je vysoko kvalitný lazúrový náter určený na úpravu a trvalo účinnú ochranu všetkých druhov dreva. Povrch dreva si zachová prírodný vzhľad a štruktúra dreva zostane viditeľná. Obsahuje UV filtre a vosky na ochranu dreva proti poškodeniu. Je vhodný i na ochranu dreva v najnepriaznivejších atmosférických podmienkach. Je vodoodpudivý, bráni prenikaniu vody do pórov dreva, praskaniu a rozpinaniu dreva.
Použitie:	ULTRATOP LASUR je určený predovšetkým na vonkajšiu ochranu dreva. Bezfarebná lazúra ULTRATOP LASUR by sa nemala aplikovať ako samostatný náter pri vonkajších prácach! Pri drevených predmetoch vystavených poveternostným vplyvom a pôsobeniu mikroorganizmov odporúčame pred aplikáciou ULTRATOP LASUR drevo chrániť jednou vrstvou fungicídov: ULTRA LAZURIT BASE (pre svetlé odtiene), KEMOCID (pre tmavé odtiene ULTRATOP LASUR) alebo fungicídno-insekticídny prostriedkom ULTRA IMPREGNA. Náter neobsahuje biocídy, preto je možné ho použiť aj na ochranu dreva vo vnútorných priestoroch.
Popis výrobku:	Vyrába sa v týchto odtieňoch: 01 biela, 02 bezfarebná, 03 jedľa, 04 buk, 05 dub, 06 borovica, 07 smrekovec, 08 mahagón, 09 teak, 10 zelená, 11 olivová, 12 orech, 13 palisander, 14 eben. Výsledný odtieň môže byť ovplyvnený druhom a stavom natieraného dreva, počtom nanesených vrstiev, spôsobom opracovania dreva a použitím alebo nepoužitím impregnácie. Odporúča sa otestovať požadovanú aplikáciu na malej časti dreva.
Vlastnosti produktu:	Priehľadný náter Hodvábny lesk Odolný voči poveternostným vplyvom
Riedenie:	Riedenie nie je potrebné. Náradie je možné očistiť pomocou syntetického riedidla.
Výdatnosť:	7-9 m ² /l v jednej vrstve, v závislosti od nasiakavosti dreva, stupňa jeho opracovania a spôsobu aplikácie.
Hustota:	0,9 – 0,97 kg/l, v závislosti od odtieňa (EN ISO 2811-1).
Obsah pevných látok:	62 ± 3 % hmotnostne, v závislosti od odtieňa (EN ISO 3251).
Obsah VOC:	VOC kategória a limitné hodnoty: A(e), 400 g/L; produkt obsahuje: max 399 g/L (EN ISO 11890-1).
Pracovné podmienky:	Teplota vzduchu, materiálu a podkladu počas spracovania musí byť vyššia ako +10 °C a nižšia ako +25 °C a relatívna vlhkosť je nižšia ako 75 %.
Príprava pokladu:	Podklad musí byť úplne suchý, hladký, čistý, zbavený prachu, mastných škvŕn, plesní a iných cudzorodých látok. Staré nátery, ktoré nie sú mechanicky dobre priľnuté, je potrebné odstrániť. Následne sa na povrch nanáša ULTRA IMPREGNA, ULTRA LAZURIT BASE alebo KEMOCID, a to podľa pokynov výrobcu.
Aplikácia produktu:	Pred použitím premiešajte materiál v originálnom obale. Staré laky je pred nanášaním potrebné jemne prebrúsiť brúsnym papierom a dôkladne odstrániť prach. Náter sa aplikuje neriedený štetcom, valčekom alebo striekaním na suchý povrch (s maximálnou vlhkosťou 12 %). Drevo v exteriéri sa odporúča natrieť 2-krát, zatiaľ čo drevo v interiéri 1–2-krát. Odporúčaná hrúbka suchej vrstvy je 30 µm na vrstvu. Rôzne výrobné šarže je potrebné pred použitím egalizovať. Na použitie si pripravte množstvo výrobku postačujúce na spracovanie jedného povrchu, zvyšok skladujte v dobre uzavretom originálnom obale. Ihneď po dokončení práce umyte náradie syntetickým riedidlom. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte obchodného a technického poradcu spoločnosti Chromos-Svjetlost.

Technická informácia

ULTRATOP LASUR

Hrubovrstvový lazúrovací náter na drevo



Schnutie:	Suchý na dotyk: 5 h (20 °C i relatívna vlhkosť 65 %), Úplne suchý: 12 h. V závislosti od odtieňa a poveternostných podmienok sa môže uvedená doba predĺžiť.
Interval medzi nátermi:	Minimálne: 12-24 h/ 20 °C, pri 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu a dobrej ventilácii. Maximálne: 1-2 týždne. Ak sa tento čas prekročí, povrch náteru by sa mal jemne prebrúsiť brúsnym papierom, aby sa zlepšila príľnavosť ďalšej vrstvy.
Bezpečnostné opatrenia:	Uchovávať mimo dosahu zdrojov tepla a zapálenia. Používajte neiskriace nástroje. Zabráňte úniku a rozliatiu do vodných tokov a kanalizačných systémov. Neskladujte žiadne nástroje ani stroje, ktoré môžu produkovať iskry. Vyhýbajte sa teplu, iskrám, statickej elektrine a plameňu. Uchovávať mimo dosahu detí. Noste ochranné prostriedky. Pred použitím si prečítajte kartu bezpečnostných údajov o výrobku.
Skladovanie:	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 °C – 25 °C. V zimných podmienkach chráňte pred mrazom.
Manipulácia so zvyškami produktu a obalmi:	Z obalu úplne vyprázdniť jeho obsah. Odovzdajte ho na recyklačnom dvore. Právnické osoby ho odovzdajú ako obalový odpad oprávnenému zberateľovi.
Doba použitia:	V neotvorenom obale 5 rokov od dátumu výroby, t. j. 2 roky ULTRATOP LASUR biela 01.
Kontrola kvality:	Kvalitatívne charakteristiky produktu sú určené internými výrobnými špecifikáciami a európskymi a chorvátskymi normami. Produkt je pod neustálym dohľadom výrobnej kontroly kvality spoločnosti Chromos-Svjetlost d.o.o.
Všeobecné poznámky:	Pred použitím materiálu je kupujúci povinný skontrolovať kvalitu produktu a ak zistí akúkoľvek nezhodu produktu, je povinný zastaviť inštaláciu materiálu a kontaktovať výrobcu, inak reklamácia nebude akceptovaná. Žltnutie bieleho odtieňa je bežným javom pri produktoch obsahujúcich alkydové živice (na báze oleja) a nemá vplyv na vlastnosti samotného náteru. Všetky nátery na tejto báze postupom času nadobúdajú žltý odtieň, najmä v tmavých vnútorných priestoroch z dôvodu nedostatku svetla. K žltnutiu povrchu náteru môže dôjsť aj vplyvom chemických reakcií s parami amoniaku z čistiacich prostriedkov, ako aj s niektorými opravnými materiálmi (lepidlá, tmely). Na predchádzanie nežiaducemu žltnutiu bieleho odtieňa odporúčame použiť akrylátový náter – AQUALUX LAZURU. Technické údaje sú výsledkom našich technických a skúsenostných znalostí a sú poskytované s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky pri práci s produktmi CHROMOS-SVJETLOST. Údaje neobsahujú žiadnu právnu ani vedľajšiu povinnosť výrobcu, ani nezbavujú používateľa povinnosti skontrolovať vhodnosť produktu na konkrétny účel. Vzhľadom na použitie prírodných surovín v našich produktoch sú v jednotlivých dodávkach možné drobné odchýlky od určitých hodnôt. Pri aplikácii na podklady, ktoré nie sú uvedené v sprievodnej dokumentácii, je potrebné konzultovať s výrobcom. Výrobca si vyhradzuje právo na akékoľvek následné zmeny v technickom liste. Platné je iba najnovšie vydanie. Aktualizované technické listy sú k dispozícii na webovej stránke www.chromos-svjetlost.hr alebo si ich môžete vyžiadať od výrobcu prostredníctvom nižšie uvedenej kontaktnej e-mailovej adresy. Pre podrobnejšie informácie kontaktujte náš technický servis. Pred použitím si prečítajte bezpečnostné štítky na obale výrobku, pričom bezpečnostné a technické listy sú k dispozícii na požiadanie.
	Apríl 2025. Systém manažérstva kvality a ochrany životného prostredia certifikovaný spoločnosťou TÜV Nord; Číslo certifikátu: 44 100 134668 / 44 104 134668

